

批发硅胶背胶水硅橡胶贴双面胶 3M胶强力处理剂

产品名称	批发硅胶背胶水硅橡胶贴双面胶 3M胶强力处理剂
公司名称	东莞市方贯工业材料有限公司
价格	88.00/L
规格参数	品牌:汇聚 型号:HJ-750 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道白马黄金工业区黄金一路2号国 宁科技园B205-B206
联系电话	0769 -23123992 15362062145

产品详情

东莞市方贯工业材料有限公司

品名：HJ-750硅胶背胶处理剂

产品简介

汇聚牌HJ-750硅胶背胶处理剂是以有机硅聚合物为主体，通过先进的生产工艺合成的单组份表面处理剂，是硅胶贴双面胶/3M胶纸工艺专用的处理剂，单一组份，无需添加触媒，加热，只需要在硅胶表面涂上薄薄的一层，就可以让双面胶与硅胶制品牢固的贴合在一起，强度可以达到撕破硅胶，也不会脱胶的效果。

胶粘用途

本产品广泛用于硅胶制品与各种基材的双面胶背胶贴合，如硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品、商标、标签等背双面胶工艺。适用于多种双面胶，如：9080（3M）、9448（3M）、索尼、日东5000NS、T4000（SONY）T4720（SONY）、tese4940等。本产品已通过ROSH认证,环保无毒。

项目及参数

项目	参数	项目	参数
颜色	透明无色粘稠液体	粘度（cps）	低粘度有机溶液

比重	0.9	表干挥发时间(分)	3~5
固含量(%)	10%	完全固化时间(Hr)	24
剥离强度	双面胶达到破坏性	工作温度()	零下50度~零上80度

附注：以上数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据一致，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

使用方法

- 1.清理干净硅胶制品表面油污、尘垢、水、杂质等污物，保持清洁干燥；
- 2.将处理剂涂刷、印刷或者喷涂在基材上1~2次，尽量使其完全覆盖并分布均匀。
- 3.将涂好处理剂的硅胶放在置物架上让常温干燥3~5分钟，注意不要有灰尘污染。
- 4.贴上双面胶，过贴合机或者手工来回压紧。贴合后放置一边，待其继续干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，2个小时后强度达到70~80%，24小时后达到最大强度。

注意事项

使用完盖紧密封。

易燃，远离火源，热源，存放于阴凉干燥处。

涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释剂清除。

用前摇匀，效果更好。

包装规格

1公升/瓶或3公升/桶

贮存条件

理想的贮存条件是在阴凉干燥地方密封储藏，温度在25℃以下。

贮存期：6个月

使用超过贮存期的剩余处理剂时，请先使用小量试用是否合格，再大批量使用。