

ABSPA-765台湾奇美

产品名称	ABSPA-765台湾奇美
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	24300.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-765 产地:台湾奇美
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

ABS/PA-765/台湾奇美

生产企业：台湾奇美

分享到：

更多12

原料描述部分

规格级别高流动,阻燃 电子电器,电动工具,家用电器 注塑

该料用途计算机配件、电子产品零配件、电动工具零件、电视机外壳、事务机器等

备注说明产品特性：1/16" UL94V-0，1/10" 5VA，高流动性

加工条件加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-123	5.2	g/10min
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-123	60	g/10min
	比重		ASTM D-792	1.20	23/23

机械性能	弯曲弹性率	ASTM D-790	3.0 × 10 ⁵	lb/in ²	
	IZOD 冲击强度	ASTM D-256	16	kg.cm/cm	
	伸长率	ASTM D-638	15	%	
	引张强度	ASTM D-638	390	kg/cm ²	
	弯曲强度	ASTM D-790	620	kg/cm ²	
	弯曲强度	ASTM D-790	8800	lb/in ²	
	IZOD 冲击强度	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in	
	引张强度	ASTM D-638	5530	lb/in ²	
	洛氏硬度	ASTM D-785	100	R	
	IZOD 冲击强度	ASTM D-256	2.9	ft.lb/in	
	弯曲弹性率	ASTM D-790	2.1 × 10 ⁴	kg/cm ²	
	IZOD 冲击强度	ASTM D-256	20	kg.cm/cm	
	热性能	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL	1/16"V -O, 1 /10"5V A	
		热变形温度	ASTM D-648	83(181)	
维卡软化点		ASTM D-152	194		
维卡软化点		ASTM D-152	90		
热变形温度		ASTM D-648	73(165)		