

透明pmma硬塑料胶水 无白化pmma硬塑料胶水

产品名称	透明pmma硬塑料胶水 无白化pmma硬塑料胶水
公司名称	东莞市景大胶粘剂有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:华奇士 型号:QIS-3006 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇涌头宏业北路9号荣利大厦D栋二楼
联系电话	0769-82385246 13686035576

产品详情

粘透明亚克力的胶水、无白化粘接透明亚克力胶水、没有气泡的亚克力胶水、透明亚克力粘接代替无影胶的胶粘剂、亚克力粘接用什么胶水、东莞大批量出售胶水的厂家、能免费测试的胶水厂家、广东客户能上门试样的胶水厂家、粘pmmm塑料无白化胶水、pmma粘接没有气泡的用什么胶水 东莞景大粘合剂满足您一切要求、浙江温州出售胶水的胶粘剂厂家、上海能买得到的胶水厂家、粘接有机玻璃的胶水、有机玻璃粘接无白化胶水

华奇士QIS-3006粘透明亚克力专用胶水

(压克力、PMMA、有机玻璃专用胶)

产品特性：

太阳胶，综合了溶剂型与树脂型粘接剂的优点、摒弃了其各自的缺点，从而实现了其粘接速度快（数秒内可定位）、强度大、无气泡、不发白、不发黄、不发裂、透明度极佳等理想的粘接效果。

完全固化可达本体强度的98%以上；

可取代UV紫外线胶不需要紫外线灯光照射借助太阳光或自然光即可瞬间固化可节省大量的生产成本；

适用范围广泛，可用于各种压克力板材粘接、挤出及浇铸压克力制品的粘接，效果好，可实现立面、平面、斜面粘接等

操作要领：

一、对接 将两块需对接的压克力板水平放置操作平台上，合拢，并在底部粘一胶带，留下一条不大于0.3mm宽的缝隙以备涂沆粘接剂。用注射器将本粘接剂从一边均匀缓慢从缝隙里注入，直到全部注满，

待完全固化后揭去胶带即可。二、斜面粘接 粘接斜面必须90度角靠模，才能防止被粘面的移位。涂注本粘接剂时应均匀、缓慢。待完全固化后才能取下靠模。

三、立面粘接 立面粘接是应用最为广泛的一种粘接技术，在制作各种亚克力制品中得到普遍的使用。首先应将需粘接的表面擦拭干净。使用靠模实现粘接，使粘接物不晃动，有利于提高粘接的质量。可以先给两个粘接件对好位然后从上致下点胶，胶水会自动渗透缝隙里面使其紧密接触.溶为一体。注：在胶点上最初的几秒钟尽量不要动以免错位

厚度为3mm以内的亚克力板粘接可直接用注射器从一边均匀而缓慢的注入本粘接剂，即可完成粘接。厚度大于3mm的亚克力板粘接，可垫入细金属丝，利用毛细作用完成粘接，在粘接剂固化前抽出金属丝，或可采用把不须粘到的部位贴上胶带保护，留下涂粘接剂部位涂上粘接剂，再斜放入亚克力板挤出气泡即可。

四、使用方法 1、所有的亚克力粘接剂都能腐蚀亚克力板的表面，并留下难以消除的痕迹，因此可以用贴不干胶的方法来保护不需粘接的部位。 2、油脂、灰尘或气孔都会粘接难以均匀涂布而留下气泡，因此粘接前必须予以清除。 3、粘接时粘接剂如用量过少会使粘接剂收缩时带入空气。 4、直接的吹风会使粘接面的的边沿因粘接剂的快速挥发而发白。 5、室内温度、湿度等因素也对亚克力板的粘接有一定的影响。 6、亚克力板表面的应力以及因切割刀具所造成的表面应力和降解物会影响亚克力板的粘接效果。 7、粘接剂未能完全固化之前，受太阳光的长时间直接照射，会使亚克力制品发生不同程度的黄变，会严重影响亚克力制品的美观。联系人：孔先生 联系电话：0769-82385245 手机：13686035576

五、包装：40g/支 1.5公斤/瓶 10公斤/桶 .常温保质期8-10个月