

# 软硅胶粘纤维布胶水 布粘软硅胶的粘合剂

产品名称	软硅胶粘纤维布胶水 布粘软硅胶的粘合剂
公司名称	东莞市景大胶粘剂有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌:华奇士 型号:QIS-5706 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇涌头宏业北路9号荣利大厦D栋二楼
联系电话	0769-82385246 13686035576

## 产品详情

### 华奇士QIS-5706粘接透明软硅胶专用胶水

#### 一、特点

华奇士QIS-5706硅胶粘硅胶粘铝合金.硅胶粘陶瓷、玻璃粘纤维.布胶水.单组份、透明.无色、适合常温固化或烘烤固化，产品固化后柔韧性极好，不发白.不变脆，不变色、无异味.粘接力强，具适合硅胶与硅胶.硅胶防护垫、防滑.硅胶品、硅胶鱼专用胶水、鱼缸水母胶粘剂.等之间的粘接，防水、防油、耐腐蚀也可达到密封的效果！

#### 二、技术参数：

外观：透明膏状          相对密度(g/cm<sup>3</sup>) 1.05 ~ 1

表干时间(min)15-20          硬度(Shore A) 50 ± 5

剪切粘接强度(Mpa) 5.5          抗拉强度(Mpa) 6.5

绝缘击穿强度(Kv/mm) 15          温度范围( ) -60 ~ 200

三、使用方法 1 . 先将粘材质表面清理干净，并除去灰尘和油污等

2. 把胶水涂在产品表面,使之分布均匀,在3分钟内将被粘面合拢粘接。 3. 将被粘好的部件置于空气中让其自然固化,固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(25度/55%湿度)胶体固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,全部固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚的胶层固化需7天以上时间。

四、注意事项 涂胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。华奇士QIS-5706胶水有ROHS级SGS认证、环保。

五、贮存及运输: 1.请贮存阴凉干燥处,常温下可保存6-12月,

2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输! 3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。 六、包装方式: 90ml. 330ml

七、保质期: 12个月

八、联系方式:

联系人: 孔生 电话: 0769-82385245 手机: 13686035576