

脱硫塔防腐涂料厂家

产品名称	脱硫塔防腐涂料厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐高温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40 ，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 4、热胀系数小。
- 5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。
- 6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料

玻璃鳞片胶泥

树脂类型	环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温） 酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）
特点	对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优 有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗良，耐高温、耐腐蚀性好 渗透性
应用范围	烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体 烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

	(脱硫塔、净烟道位置)	
适应温度	液态: 150 气态: 180	液态: 230 气态: 260
外观颜色	粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹
涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工
胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%
施工配比 (wt%) 主剂	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射
保质期限	20 下三个月, 15 下六个月	20 下三个月, 15 下六个月