硫醇甲基锡 pvc热稳定剂有机锡热稳定剂

产品名称	硫醇甲基锡 pvc热稳定剂有机锡热稳定剂
公司名称	邹平广信复合材料有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	品牌:广信 型号:GX-181 产地:山东
公司地址	山东省邹平县张高村
联系电话	0543-4335986 18554306010

产品详情

PVC专用甲基锡热稳定剂 181

品牌：甲基锡

型号：181
有效物质含量：19.2（%）

产品规格：优级

甲基锡-181是聚氯乙烯（PVC）在加工成型过程中高效、优良热稳定剂，其热稳定性、透明性、耐侯性、初期着色等，均优于其它有机锡热稳定剂。甲基锡及其制品已被西德联邦卫生局（BOA）、美国食品和药物管理局（FDA）及其它世界卫生监督机构认定为无毒、安全制品，可直接用于食品和医药包装产品。

产品性能：

本产品具有突出的抑制PVC制品加工时的前期着色性能、卓越的耐紫外线和长期稳定性，具有良好的流动性，加工时色泽保持性好、制品透明性佳。特别是其光稳定性达到国际领先水平，并能有效

的保持二次加工的再循环使用。

使用范围：

广泛应用于聚氯乙烯（PVC）树脂加工行业，适用于PVC的压延、挤出、吹塑、注塑等各种成型加工工艺，尤其适用于药品、食品、饮水管材等PVC加工过程（本稳定剂不得与铅、镉等稳定剂并用）。添加量为PVC树脂的1%或根据不同制品自行掌握。

PVC薄膜（热收缩包装膜、印刷膜、压延膜、扭结膜等）PVC片材（透明软硬片、圣诞片、广告片、复合片等）PVC粒子（粒料、电子通讯器材壳体等）PVC建材（上水管及管件、化工管、建筑材料、异型材等）PVC医疗器具（输液器等）、食品包装材料、日用生活器具及其它制品

产品标准：

外观：无色至微黄色透明状液体

锡含量：（%） ≥19.2

色度：铂 钴比色） ≤100

折光率：（nD20.）1.507-1.511

相对密度：（20/4°C） 1.170- 1.180

包装：本品为225kg增强塑料桶。

贮存：成品应贮存于阴凉干燥处，盖口朝上。防止进水。

注意事项：本品应防止入口入眼，溅及皮肤应及时用肥皂清洗。