

# 河北铰缝注胶加固施工 启程路桥品牌厂家

产品名称	河北铰缝注胶加固施工 启程路桥品牌厂家
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

## 产品详情

河北铰缝注胶加固施工 启程路桥品牌厂家

灌缝胶系甲、乙双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、适用期期长、灌注工艺简单等特点。

### 应用范围

广泛应用于建筑、桥梁、隧道、大坝等钢筋混凝土结构加固、补强、改扩建、缺陷修复等工程中混凝土裂缝封闭及无砟轨道混凝土裂缝无压注浆法和低压注浆等。

### 产品特点

- 1、与市场上同类产品比较具有可操作时间长、环境适应性强；
- 2、粘度低、渗透力强、强度高、粘结力强；
- 3、固化后无收缩、韧性和抗冲击能力优异，耐老化性好、绿色环保等特点。

性能指标JTG/T J22-2008《公路桥梁加固设计规范》

### 序号 项目 性能指标

裂缝灌注胶 裂缝封闭胶

1 抗拉强度 (MPa) 20 30

2 抗拉弹性模量 (MPa) 1500 —

3 抗压强度 (MPa) 50 —

4 抗弯强度 (MPa) 30, 且不得呈脆性破坏 40, 且不得呈脆性破坏

5 钢—钢拉伸抗剪强度标准值 (MPa) 10 —

6 不挥发物含量 (固体含量) (%) 99 —

7 可灌注性 可灌注宽度为0.1mm —

8 与混凝土的正拉黏结强度 (MPa) — 2.5且为混凝土内聚破坏

## 使用方法

1. 基材裂缝内应确保干燥、清洁、密实。

2. 该产品为A、B双组份胶体，A、B组份按3:1（质量比）充分混合后使用。A、B组份应严格按照推荐比例进行混合，宜采用迫动式混合器，搅拌时间不小于3min，且确保混合后色泽均匀一致。

3. 常温下（5-35）初始固化时间为40-150min，应根据环境温度及施工能力确定每批次混合物的数量，

以防造成浪费或影响施工质量。低温（5 以下）施工时，应做好保暖措施，高温（35 以上）施工时，应做好降温措施。

4. 常温下（5-35）固化养护时间为1-3d，具体时间应根据环境温度确定。

## 包装贮存

1. 该产品采用塑料桶包装，A组份包装规格为：15kg/桶，B组份包装规格为：5kg/桶。

2. 该产品贮存在5 -35 环境中，严禁暴晒、雨淋，A、B组份分开存放，贮存期为12个月。