

日本东丽进口PC耐力板材大量现货出售...

产品名称	日本东丽进口PC耐力板材大量现货出售...
公司名称	佛山市茂誉塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	东丽:1 PC:1 佛山:1
公司地址	顺德大良日高卡卡1085号
联系电话	13679820388

产品详情

联系电话 13679820388 黄先生

茂誉塑胶材料有限公司-代理进口专销美国杜邦，瑞士跨骏，德国盖尔、巴斯夫、劳士领、恩欣格，日本宝理、东丽北京PC棒，苏州PC棒，天津PC棒，佛山PC板，深圳PC棒，广州PC棒，东莞PC棒北京进口PC板，深圳进口PC棒，德国进口PC板，德国进口PC棒，聚碳酸酯板，东莞聚碳酸酯棒，原厂正品PC板，原厂正品PC棒，原装PC板。

PC 聚碳酸酯

英文名称：Polycarbonate

典型应用范围：

电气和商业设备（计算机元件、连接器等），器具（食品加工机、电冰箱抽屉等），交通运输行业（车辆的前后灯、仪表板等）。

注塑模工艺条件：

干燥处理：PC材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100 到200 ，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。

熔化温度：260~340 。

模具温度：70~120 。

注射压力：尽可能地使用高注射压力。

注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。

化学和物理特性：

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

主营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。欢迎广大客户来电洽谈业务。