

安迪斯 AD-004环氧树脂自流平面漆

产品名称	安迪斯 AD-004环氧树脂自流平面漆
公司名称	苏州安迪斯地坪材料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:安迪斯 型号:环氧 产地:江苏,安徽
公司地址	无锡市新区新世界
联系电话	0510-88231314 18068296844

产品详情

安迪斯地坪材料有限公司是一家集研发、生产、销售及工程设计、施工于一体的专业环氧树脂地坪漆厂家！供应产品:高光高硬度面漆、防沉淀中涂、高固含底漆、代理南亚128树脂、各种固化剂、稀释剂、环氧防静电地坪漆、纹理面漆、聚氨酯哑光面漆、复古漆、防油底漆、水性环氧地坪漆，超耐磨材料等。可供不同需求的客户自由选择,打造优质地坪漆施工工艺。

施工报价：四道工艺---底涂层、中涂层、腻子层、自流平面漆层。

施工报价为38--45元/m²，具体价格根据工艺要求、地面情况、付款方式而确定。

环氧树脂自流平面漆产品介绍

本品是以环氧树脂、聚酰胺，优质颜料和助剂组成的双组份无溶剂自流平地坪漆面涂。

产品特性

- 1、涂膜硬度高，耐磨性好；
- 2、固含量100%，不含溶剂，安全环保，表面平整光滑，光泽度高，不沾灰，易清洁
- 3、耐酸、碱、盐等化学产品的腐蚀
- 4、优秀的耐溶剂性
- 5、施工方便，一次涂装可达2mm涂膜厚度

6、附着力强、柔韧性好，耐冲击

7、有多种标准色可选，也可按客户指定色生产

产品应用

适用于各类建筑物内部的混凝土地面，用于学校，医院、理化实验室及化工、机械制药厂内部地面和大型室内停车场等地面涂装。

技术参数

涂料种类	无溶剂型双组份环氧聚酰胺面漆	施工方法	镗涂、喷涂
比重	约1.5g/cm ³	理论涂布量	约0.6-0.8kg/m ²
混合比例	主剂/固化剂（重量比）5 : 1	包装重量	30kg
固体份体积比	约99 ± 1%	颜色	参见专用色卡
干膜厚度	1mm每平方用量1.3kg	光泽	高光

产品包装

塑料桶或铁通包装，每套24kg（A料20kg，B料4kg）。

施工说明

1、底材要求：

- 建筑涂料的涂装表面必须干燥、牢固、清洁和平整；
- 干燥：地面湿度低于6%RH、PH值小于10；
- 牢固：没有粉化松脱物，旧地面没有松动的漆皮；
- 清洁：没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。

2、施工环境：

地面温度不低于5℃，环境湿度低于85%RH，以保证成膜良好。

3、施工注意事项：

本品视不同施工方法和施工环境可适当加稀释剂，但应严格控制稀释比例，严禁过量稀释主剂和固化剂须按正确比例混合，主剂先用电动搅拌机搅拌，然后慢慢加入固化剂，充分搅拌均匀。

保管储存

- 密闭储存于室内阴冷干燥处，温度5~35℃，储存器18个月；
- 不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合；
- 涂料开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完全密封。

施工工艺

底涂层

- 1、使用高固含环氧树脂底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；2、用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；3、门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。

中涂砂浆

- 1、使用防沉淀环氧树脂中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加80-100目石英砂搅拌均匀；2、用批刀整体满刮1遍；3、待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

腻子层

- 1、使用防沉淀环氧树脂中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2、用批刀批括1遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3、待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。

封闭层

- 1、使用快干型面漆腻子层，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀；2、用批刀进行封闭式批平。

面涂层

- 1、使用环氧树脂自流平面漆，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀；2、用准备好的镘刀进行自流平镘面。