

# 热熔铝箔麦拉

产品名称	热熔铝箔麦拉
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

## 产品详情

[产品说明]: 热熔铝箔麦拉又叫热融铝箔麦拉,分PE型热熔铝箔麦拉、PVC型热熔铝箔麦拉;采用热熔胶为MQ-40高分子聚合物,无毒无公害,符合最新版欧盟RoHS环保规章。另外一种叫自粘膜型热熔铝箔麦拉,采用正牌EAA自粘膜,保证能在较低预热温度下,具有良好的热熔粘结效果,且保持长期稳定。

[应用方式]: 主要应用于电脑线、家用通信电缆、高频信号线、射频线、同轴电缆等。利用线材外披覆压出的热能产生粘着,加固牢度好,密合优异,后段加工简单。应用于多导体控制线材的干扰遮蔽,如信号线,同轴电缆,有线电视线材, Series ATA排线或是局域网络电缆。 一、主要技术指标:

产品规格	组成 铝厚	麦拉厚	热熔胶	伸长率 (%)	抗张强度 (kgf/m)	基重 (g/m)	电阻 ( $\mu$ .mm)
30 $\mu$ m	7 $\mu$ m	15 $\mu$ m	5 $\mu$ m	35	0.22	66.15	2500
35 $\mu$ m	7 $\mu$ m	19 $\mu$ m	6 $\mu$ m	35	0.37	71.55	2500
40 $\mu$ m	7 $\mu$ m	25 $\mu$ m	5 $\mu$ m	35	0.40	79.65	2500
50 $\mu$ m	7 $\mu$ m	30 $\mu$ m	10 $\mu$ m	35	0.45	86.40	2500

除以上规格外,其它可按客户特殊要求单独设计。

热熔材质: MQ-40, Proprietary Formulated Co-polymer ; EAA自粘膜 涂布厚度:

精密涂布可自3u起至最大25u (3克至25克/平方米) 热反应温度: 摄氏110至135度 热封强度:

一般约为250至400克/20mm, 特殊结构与强化配方可达1500克/20mm以上

二、颜色: 常见颜色为蓝色和银色,还可根据需要做成红色、绿色、金色等。

三、电气特性: 主要作为抗电磁干扰用,通常情况是在1-100MHZ,屏蔽衰减80dB左右时,单独用双面铝箔就可以达到。

四、分切及包装: 分切最小宽度为5mm,内孔大小为52mm或76mm;收卷最大外径为800mm,纸箱包装

。

