

# 仿真人皮肤硅胶仿真乳房模型硅胶

产品名称	仿真人皮肤硅胶仿真乳房模型硅胶
公司名称	深圳市国大硅胶新材料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:红叶 产地:深圳 产品规格:22KG/桶、200KG/桶
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	15323755461

## 产品详情

人体皮肤硅胶特点：

温度范围在-65 -200 下可长期使用并保持其柔软弹性性能。

环保无毒，通过SGS，ROSH环保无毒认证。

具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐酸碱、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

人体皮肤硅胶技术参数:

混合前物性 ( 27 , 65%RH )

组分	E600A	E600B
颜色	半透明	半透明
粘度 (cP)	2800	1900
比重	1.15	1.11

混合后物性 ( 27 , 65%RH )

混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1
颜色	半透明
混合后粘度(CP)	2200
操作时间25 (min)	20
初步固化时间 (h)	2~3
硬度 ( Shore A )	0
拉伸强度( Kgf/cm2 )	44

撕裂强度 ( kgf/cm )	21
断裂伸长率 ( % )	600

人体皮肤硅胶操作方法：

A、B组份按1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操作时间视温度而定30分钟左右，硫化时间(室温)2-3小时，加温80-120 ° C可在数十分钟内硫化。根据用户需求可配成红、黄等其他颜色。

人体皮肤硅胶包装：

A组分:20、200KG/桶 B组分20、200KG/桶

按非危险品运输，室温密封贮存期2年

注意：此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂中毒，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：王玲

手机：15323755461

QQ: 2355542584

网址：<http://www.pvc123.com/b-silicone74/>

视频：<http://i.youku.com/szrl011>

地址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧红岭路3号A栋