

# 服装logo用的商标胶商标硅胶

产品名称	服装logo用的商标胶商标硅胶
公司名称	深圳市国大硅胶新材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:红叶 产地:深圳 产品规格:22KG/桶、200KG/桶
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	15323755461

## 产品详情

服装logo用的商标胶，商标胶

服装logo用的商标胶，商标胶产品介绍

- HY-SB0430是双组份加成型有机硅材料，可室温固化也可加温固化。

服装logo用的商标胶，商标胶产品特点

- 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 不受制品厚度限制,可深度固化
- 具有优良的耐高温性，温度可以达到300-500度
- 食品级，无毒无味，通过FDA食品级认证
- 高抗拉、抗撕裂力，翻模次数多
- 流动性好，易灌注；即可室温固化也可加温固化，操作方便

## 服装logo用的商标胶，商标胶用途

- 用来制模以铸造环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、乙烯基塑料、石蜡、大件水泥构件、文化石、混凝土等,也用于金属工艺品、合金车载等精密模具制造，食品级模具制造等。

## 服装logo用的商标胶，商标胶使用方法及注意事项

- 将A、B两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时间，2-3小时完全固化；加温60-120度，可在数十分钟内完全固化。
- 操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
- 使用前，先在模种上做皮试，看是否会固化，再投入使用

## 服装logo用的商标胶，商标胶技术参数

混合前物性（25℃，65%RH）

组分	HY-SB0430A	HY-SB0430B
颜色	透明	透明
粘度 (cP)	55000	66000
比重	1.15	1.11

混合后物性（25℃，65%RH）

混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1
颜色	透明
混合后粘度(CP)	5200
操作时间25℃ (min)	30
初步固化时间 (h)	2~3
硬度 (Shore A)	31
拉伸强度 (Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.3
撕裂强度 (kgf/cm)	20.1
断裂伸长率 (%)	370

\*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

## 服装logo用的商标胶，商标胶包装规格

- 包装规格：A：25kg /200kg B：25kg /200kg，铁桶包装

## 服装logo用的商标胶，商标胶贮存及运输

- 贮存期：12个月(密封状态、阴凉干燥处保存)；

· 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：王玲

手机：15323755461

QQ: 2355542584

网址：<http://www.pvc123.com/b-silicone74/>

视频：<http://i.youku.com/szrl011>

地址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧红岭路3号A栋