

道康宁184

产品名称	道康宁184
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	品牌:道康宁 型号:184 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

产品介绍：美国道康宁 SYLGARD184硅橡胶是由液体A、B组分组成的套件产品，包括基本组分与固化剂。按10:1重量比混合，中等粘度混合液的稠度与SAE40机油相似。无论厚薄，混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体，最适用于电子/电气方面的封装与灌封应用。道康宁SYLGARD184硅橡胶在25~150的温度范围内固化，无放热现象，无需二次固化。固化过程完成后，可立即在-55~200的温度范围内使用。

特性：低毒性，在常规的工业操作中，无特别的注意事项；无溶剂或固化副产物，固化时不放热；无需特殊的通风条件，不会产生腐蚀；固化时，收缩量小；固化后，透明具有弹性；抗震与减缓机械震动；振动的传递性能小；元件可裸视检查与易修补性；环保性能；低吸水性，良好的耐辐射性能；高真空状态下的低漏气性；优异的电性能；较大温度范围内的稳定性，抗解聚；在-55~200 范围内，甚至在密闭状态下保持弹性与柔韧性，性能稳定；阻燃性，UL可燃性分级为94 V-1,温度等级:130应用 道康宁 SYLGARD184硅橡胶在电气/电子的封装与灌封方面有广泛的应用。

用途：广泛用于设备模型，继电器，电源和磁放大器，变压器，线圈和铁氧体磁芯，接线器，纤维光学波导涂层，电路板、电气、电子的封装与灌封方面的应用。

技术参数：

包装：1.1kg/套，3.9kg/套塑胶桶装。

保存期限：置于25 以下阴凉处；未开封保存期限8个月。

注意事项：此产品为A,B剂混合硅胶；混合重量比为10:1,正负差容许为5%以下,仍可固化；使用此材料时(未固化)前,不可接触到胺类(如环氧树脂),硫化物(如PU)及不饱和碳氢塑料(如PVC),否则会抑制此材料的固化反应,造成永远粘粘的不固化。

若觉得此材料粘度高,渗透性不佳,可用DC244加以稀释,稀释比不宜高过10%。