

溶剂型橡胶沥青防水涂料涂膜防水层构造特点

产品名称	溶剂型橡胶沥青防水涂料涂膜防水层构造特点
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

溶剂型橡胶沥青防水涂料涂膜防水层构造特点

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，拥有建筑施工壹级防水施工资质、安全生产许可证，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强企业。

【产品简介】

雨晴牌溶剂型橡胶沥青防水涂料是以优质石油沥青为原料，高分子橡胶为改性剂，经溶剂溶解配制而成的黑色粘稠状、细腻而均匀胶状液体的一种防水涂料。产品执行国家建材行业《溶剂型橡胶沥青防水涂料》标准。

【产品特点】

高温不流淌、低温不龟裂，温度适应性。

产品具有良好的粘结性、抗裂性和柔韧性，并耐酸、碱等化学腐蚀、耐霉变、耐候。

涂料固化迅速，能在常温下及较低温度下冷施工，操作方便。

产品不含苯等有毒溶剂。

【适用范围】

一般建筑的屋面防水工程以及厕浴间、厨房间等工程防水；也适用于屋面以及地下室、墙体等的防潮。

可直接涂在各种管道、混凝土表面防腐处理。

【构造特点】

基层——水泥砂浆或混凝土防水基层，在转角处均应做成圆弧，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm，易开裂部位应设凹槽。

涂膜防水层——屋面工程多道或一道设防时，涂膜厚度均不应小于3mm，可根据设计要求铺设1~2层胎体增强材料，形成一布四涂或二布六涂的防水构造，厕浴间、楼地面等室内防水以及地下、墙面抗渗、防潮，涂膜厚度不应小于1.5mm。

【施工要点】

基层处理——基层表面应平整、坚实、干燥，无尖锐角和起皮等缺陷，裂缝和管根留设的凹槽内嵌填密封材料，施工前应将基层清理、清扫干净。

细部附加防水层施工——阴阳交、管根等细部应先进行有胎体增强材料的附加防水层施工，应先在基层上涂布涂料，然后铺设胎体增强材料，上面再涂布涂料至少两遍，附加层厚度大约1.0mm，变形缝、裂缝部位先铺胎体增强材料。

大面防水层施工，防水层应分遍涂布，后一遍应在前一遍表面干燥（约4h）后再涂，并与前一遍方向垂直，需要增设胎体增强材料时，应边涂布涂料边铺设胎体材料，胎体材料应铺平。并用毛刷排除气泡，使其与涂料粘结牢固。胎体材料搭接宽度宜为70—80mm。胎体材料上面应根据涂膜要求分2-3遍涂布涂料，涂膜厚度不小于1.0mm。涂膜防水层涂料用量约为1mm厚，需涂料2kg/m²。

收头和边缘处理—增涂涂料2—4遍做封闭。

保护隔离层施工——防水层完成并验收合格后，即可按设计要求设置保护隔离层。

【注意事项】

防水涂料施工时的环境温度最低不得低于-5℃，预计涂料在初始固化前有雨、雪气候出现时不宜施工。

大面积涂刷时，涂刷胶料不宜过厚，不能漏刷，涂膜厚度均匀，立面施工时以不流淌、不堆积为宜。

施工现场应通风良好，并配备消防器材。

【包装、贮存和运输】

产品包装于清洁干燥密闭铁桶中，容积为25kg/桶，50kg/桶，200kg/桶三种。

产品为易燃易爆危险品材料，运输时应注意安全，注意防火，防止雨淋、暴晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损并且符合运输部门有关规定。

产品在存放时应保证通风、干燥防止日光直接照射，并远离火源和热源，夏季室温过高时设法降温；

贮存期为一年。

请通过以下方式联系我们湖北雨晴防水，您将享受更优惠的价格：

24小时免费咨询热线：400-188-0511；

移动座机号码：180 8603 9865向经理；

在线客服QQ号：2910710641