

自动喷涂设备涂层外观质量检验要求

产品名称	自动喷涂设备涂层外观质量检验要求
公司名称	合肥瑶海区纤赫日化用品经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东路中房名都C幢903室（经营场所）
联系电话	15056907737

产品详情

各个产品的涂层质量要求是不一样的。那么客户对自动喷涂设备的涂层质量外观的要求有哪些呢？下面为规定喷涂件制品不同等级的表面或区域的表面重要程度的介绍，仅供参考。1.附着力要求 在喷涂层表面用锋利刀片划行距和列距都为1mm的方格，共为10行10列，划破喷涂层，然后用3M胶纸贴实于此面上快速垂直撕开1次，喷涂层不得脱落。2.喷涂层厚度检验 对喷涂零件有特殊要求的,参照图纸要求执行;无特殊规定的喷涂层厚度，单面55 μ m—120 μ m。3.防锈试验 采用中性盐雾试验（NSS试验），实验条件：5%的氯化钠盐水溶液，PH值（6~7），温度35℃，盐雾沉降率1~2ml/80cm·h。实验时24小时。工件外表面及里面均不出现腐蚀痕迹。4.喷涂层硬度测试 喷油用HB铅笔(喷粉用2H)，不削尖利，以一般手写力度与测试面成约45°角在喷涂层面上行一次，然后用布沾水擦净后观察，其表面只许有轻微划痕，但不可划破、露底。更多知识请关注六安喷涂<http://www.yijiada168.com/info/3102.html>