

聚四氟乙烯改性聚乙烯微粉

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯改性聚乙烯微粉 |
| 公司名称 | 黄山澳盛源新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址） |
| 联系电话 | 2555354 13855917939 |

产品详情

聚四氟乙烯微粉

TF E-255/256/257

Description产品说明

具有极好、持久的滑爽性和耐磨性。它们的粒子特别细微，适用于各种水性和非水性树脂体系。

在涂料中提供以下性能和优点：

高温下稳定 抗划伤性好

表面平滑性好 优异的耐磨性

Main property 主要性能参数

| 项目 | 单位 | 测试方法 | 数值 |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------|
| 表观密度 Apparent density | g/L | ASTM D4894 | 420-450 |
| 平均粒径 Pellet size | m | SCREEN FISHER | 4-5 |
| 熔点 Melting point | | | 327 |
| 外观 Appearance | | | White powder |
| 流动性 Flow stbility | sec / 50g | INTERNAL | |

典型应用：

可应用于广泛的涂料领域：

印罐和卷材涂料

粉末和工业涂料

木器面漆和紫外光固化涂料

罩光漆，凸凹版印刷油墨

用法：

极易分散，可用普通搅拌加入，但当系统粘度很低时，需用高速分散机或砂磨机分散。

添加量

该产品推荐添加量（按总配方量计）一般为0.1-2.0%

包装信息

所有物料均用双层防尘防潮塑料袋包装 净重25公斤

储存条件

如果密封完好的原包装在低于30 ° C的干净干燥环境下保存，所有的材料可以存储相当长的时间