

锌 Zn : 0.10 ; 锰 Mn : 0.10 ;

铬 Cr : 0.15 ~ 0.35 ; 铁 Fe : 0.40 。

力学性能

抗拉强度 (σ_b) : 170 ~ 305MPa

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) 65

弹性模量 (E) : 69.3 ~ 70.7Gpa

退火温度为 : 345 。

5052铝板规格

铝板厚度为 : 0.15mm-50mm、宽度为 : 100mm-2000mm、长度为 : 1000mm-9000mm ,

铝卷厚度为 : 0.05mm-15mm , 宽度为 : 15mm-2000mm

保温铝板厚度 : 0.3mm-0.9mm 宽度 : 500mm-1000mm 长度 : 不限

防滑铝板厚度 : 1mm-10mm 宽度 : 1000mm-1500mm 长度 : 2000-3000mm

压花铝板厚度 : 0.1mm-0.9mm 宽度 : 500mm-1200mm 长度 : 不限