

油墨ZT-301型自干型ITO玻璃蚀刻油墨

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 油墨ZT-301型自干型ITO玻璃蚀刻油墨 |
| 公司名称 | 东莞市石龙镇中一电子材料厂 |
| 价格 | 55.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:中一 型号:ZT-301 产地:东莞 |
| 公司地址 | 石龙镇黄洲工业区兴业街10号 |
| 联系电话 | 13751290739 |

产品详情

ZT-301 自干型抗酸蚀油墨

ZT-301 系列耐酸抗蚀刻油墨适用于酸性蚀刻法制造玻璃蚀刻图形，也用于金属铭牌图形制作。可于室温干燥固化，它具有优良的图形再现性及较高的分辨率，线条不渗展。耐蚀刻性优良，可耐酸性蚀刻液。用稀碱水去膜。

ZT-301系列耐酸抗蚀刻油墨具有下列特性：

1. 具有优良的印刷性，线条不渗展。
2. 优良的图形再现性及较高的分辨率。
3. 耐蚀刻性优良（可耐盐酸、硫酸、氢氟酸等强酸腐蚀）。
4. 优异的附着力，极易去膜。

| | | |
|------|--------|---------------------------|
| 外观 | 颜色 | 蓝色（B）、黑色（K） |
| | 粘度 | 200 ± 50ps (VT-04, 25) |
| 网印条件 | 适用丝网 | 100-120T |
| | 刮刀硬度 | 70° -80° |
| | 网印油墨粘度 | 100-230ps |
| | 稀释剂 | BCS、DBE、783 |
| 干燥时间 | 干燥时间 | 室温30min 70° -90° 10-15min |
| 特性 | 蚀刻液 | 耐酸性FeCL3,CuCL2蚀刻 |
| | 去膜 | 3-5% NaOH*50 ±5 |
| | 储存安定性 | 常温（25 ），6个月 |
| | 包装 | 5公斤/桶，20公斤/箱 |

注意事项

- 1、使用前加以充分搅拌，特别是添加稀释剂后。
- 2、网板清洗，推荐以MEK清洗，每次用完一定要清洗干净。
- 3、若氧化或污染如油脂类污染基板会影响密着性，因此基板必须进行印刷前表面处理。
- 4、油墨在网上和基板上的干燥程度，可用DBE、783、BCS等来调节。
- 5、去膜时，用稀碱水冲洗后，要用高压水冲洗。
- 6、工作场所必须有充分足够的空气流通。
- 7、以上资料仅供参考。