

油墨ZT-1108型感光抗喷砂阳极油墨

产品名称	油墨ZT-1108型感光抗喷砂阳极油墨
公司名称	东莞市石龙镇中一电子材料厂
价格	135.00/公斤
规格参数	品牌:中一 型号:ZT-1108 产地:东莞
公司地址	石龙镇黄洲工业区兴业街10号
联系电话	13751290739

产品详情

ZT-1108A/B感光抗喷砂油墨

ZT-1108系列感光抗喷砂油墨为液态单组份油墨，具有光泽度佳，成像精准，附着力好，表面硬度高，耐冲击力以及耐化学性强等特点。在各种金属材质的喷砂，阳极等表面处理过程中有超强的保护作用。

一 油墨特性：

颜色： 蓝色、绿色

粘度： 80--150 PS

硬度： 6H

附着力： 100/100无脱落

细度： 5m

印刷： 77T-120T网版印刷或喷涂

干燥条件：预烤90 15-20分钟；后烤150 60分钟

曝光度： 9-12级

耐溶剂性：三氯乙烯常温下浸泡3小时无脱落及变色

储存条件：通风，阴凉、干燥、避光处，储存温度20-25

储存期限：不超过6个月。

二 使用方法：

1 产品前处理：除油、除蜡剂等清洗产品表面。

2 油墨调配：将主剂和硬化剂混合后充分搅拌，再静置15分钟即可使用。

3 喷涂或印刷：喷涂：将混合好的油墨与稀释剂约按1：0.7比例混合均匀。丝网印刷：选用77T—120T网版印刷

4 工作环境：油墨调配和使用请在黄色光源环境下进行操作。

5 预干：温度80～90度，10～15分钟。

6 曝光：水冷式曝光机曝光，21级曝光尺测试能量为9-12格。

7 显像：喷淋压力2.5 ~ 3.0Kg/cm²，温度28 ~ 32 ，Na₂CO₃ 1 ~ 1.2%温度35 ，时间30 ~ 60秒。

8 后烤：温度130 -150 ，时间40-60分钟。9 退墨：不锈钢基材：用10%

NaOH在90度的超声波槽中约1-3分钟即可去除油墨；铝合金基材：用我司专用环保退墨液。