

铸造用磺酸固化剂

产品名称	铸造用磺酸固化剂
公司名称	诸城市浩泽铸造材料有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道吉家屯中心街北段
联系电话	18363640166

产品详情

[简介] 磺酸系列固化剂是呋喃系列自硬树脂的配套固化剂，粘度小，易于混砂，外观为从浅黄至褐色透明液体。[使用指南] 1. 固化剂的选择根据室温和砂温的情况以及不同固化速度的需求，选择不同的固化剂，总酸值越高的固化剂，其固化速度越快。2. 固化剂加入量的选择固化剂的加入量一般占树脂加入量的30-70%。3. 固化速度的控制正常固化速度根据铸件大小控制在10-90分钟之间，以20-40分钟脱模为宜，固化速度过慢，适当增加固化剂的加入量（一般不宜超过70%）或更换固化速度更快的固化剂；固化速度过快，适当减少固化剂的加入量（一般不宜低于30%）或更换固化速度更慢的固化剂。4. 加入顺序型（芯）砂加固化剂混匀后，加树脂，再混匀后出砂。[技术指标][注意事项]1. 本品易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。有毒，具强刺激性2. 储存于阴凉、通风处，应保持包装完好、密封，远离火种、热源。与呋喃树脂直接混合会发生爆炸。严禁与树脂、糠醇、碱类物质、食用化学品混储3. 急救措施：1) 皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。2) 吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。3) 食入，应立即用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。4. 使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。5. 操作人员必须穿戴防护用品，保护好眼睛、皮肤、呼吸系统。[包装] 30 kg、230 kg 或1000 kg 塑料罐。