

# 水性灯管内涂白

产品名称	水性灯管内涂白
公司名称	东莞市金釉发原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:金釉发 型号:C93 产地:东莞
公司地址	广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层
联系电话	18929222095

## 产品详情

### 使用说明书

品名：水性灯管内涂白

型号：DT928

该内涂白产品是本公司独立开发的，适合量产机械化生产的涂管涂料，经过市场验证过的过硬产品，并不断适应市场需求。产品选用水性环保材料、进口材料，安全性好，环保无害，ROHS报告无卤无硫无氟。

产品特性：性能稳定，附着力好，长期耐黄变，长期冷热冲击。雾度好，屏蔽光源且不影响光通过率。发光角度高，可以提高玻璃整体耐压强度，良好的导热系数。施工性能好，连续施工无气泡，良品率高。产品高固低黏度，施工挂口少，人工成本少。单位使用成本低。干燥速度快，可热烘、热风烘不龟裂，可自干。

使用方法：取100份内涂涂料，加入25-35份纯净水，粘度最好调整到13左右秒，最适合涂布。搅拌均匀，用200目-250目的滤布过滤后，装入储存料罐，边低速搅拌边，（1）采用涂布设备虹吸式方法把稀释好的涂料从白玻灯管底部往上吸入到灯管顶部，然后让其自然落下回到储料容器；（2）涂布设备从灯管顶部注入涂料，把整个管内壁全部覆盖完全，多余的料流入收料槽。灯管马上转到120度左右的热风口，热风烘吹到表面干燥，然后到窑炉烘烤200度4-5分钟，冷却即可。注意：从包装桶取料之前一定要充分搅拌，才能取料，以免有沉淀物未充分搅匀，影响性能。

## 产品参数：

项目	测试方法	结果
粘度	涂4杯	180秒 ± 2, 25度
附着力	放入沸水中连续煮100小时	测试后无任何脱落
耐黄变	200度, 1小时	无变色
耐硅胶	硅酮胶水涂布	涂层无变化
透光率	积分球	85~95可调整
雾度	雾度测试仪	89透光率下, 雾度95
冷热冲击实验	25度、55度循环测试	500小时
冷冻测试	-20度冷藏200小时	无变化、无脱落
发光角度	光角度分布仪	涂布后提高发光角度100度以上
色温偏移	色温测量仪	色温偏差正负200K
显色指数偏移		正偏移
可稀释性能	稀释涂层到13秒	不起粒
消泡性	连续涂装10小时	不起气泡

包装规格：20kg或50kg塑胶桶包装。

运输与储存：非危险品，环保无毒、不释放有害气体，不燃不爆，可普通汽运和航运。贮存期为半年，宜存放在阴凉、通风的库房内，避免日光直接照射，运输和贮存温度在5度以上45度以下。

公司简介：东莞市金釉发化工颜料有限公司是集研发、生产、销售一体化的综合型企业。长期致力于木质家具、玻璃、陶瓷涂装技术的研发，开发了一系列的高科技的玻璃着色产品，丰富了现代木质家具、玻璃艺术的表达内涵。公司由于行业权威技术人才的加盟，拥有多年从业经验的产品工程师和技师，研发能力和技术支持能力在同行业名列前茅。公司座落在东莞市寮步镇横坑金银岭开发区，紧邻交通便利的莞樟公路和东部快速路。

公司产品结构丰富，覆盖了160 ° C-850 ° C温度的玻璃着色颜料，主要有水性木质漆水性玻璃烤漆、玻璃颜料、色料（具体如玻璃高温不透明、透明颜料、玻璃低温不透明、透明颜料、贵金属制剂、云彩粉、发泡粉、隔离粉、釉料及其添加剂、胶膜、稀释剂等，竭诚提供各种木质家具、玻璃、陶瓷技术咨询服务。由于产品高品质的需要，许多原料直接从意大利、德国进口，引进国外先进的生产工艺，精益求精，狠抓质量关，使我公司产品高质稳定，产品远销西欧、东南亚和全国各地，各地的客户给予了极高的评价。

精干的营销和配送队伍也将使你体会到服务的周到和快捷。我司一概以质量求生存，以创新求发展，秉承顾客至上，诚信待人的宗旨，竭诚欢迎八方来客前来洽谈合作。

主营产品: 色精/色浆/光油/水性玻璃烤漆/水性双组份自干漆/水性仿金漆/水性裂纹漆;水性蒙砂漆、水性荧光漆/水性电镀漆/水性led内涂白漆/水性木器漆/玻璃油漆玻璃陶瓷颜料 油墨 涂料 烤漆;水性陶瓷漆/玻璃漆/高温玻璃;油墨;热弯玻璃油墨;热熔玻璃油墨;玻璃砂/云彩粉/发泡粉;五彩水/金茶水/光亮彩;调墨油/隔离粉/助溶;稀释剂;高温玻璃油墨;钢化玻璃;丝网印刷油墨;玻璃丝网印刷油墨

如有需要的客户请拨打我的手机13717373454（微信同号），我会给您更加详细的报价以及产品详情，谢谢。