

厂家直供中普钢结构防腐水性漆、环保快干硬度高

产品名称	厂家直供中普钢结构防腐水性漆、环保快干硬度高
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:中普 型号:KJ-009 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

产品详情

产品组成

中普水性钢结构防腐漆：本品采用专用于铸铁防腐的阴离子型水性丙烯酸乳液、优质精制防锈颜填料、环保助剂组成，单组份，用水稀释。此水漆完全符合环保标准要求，拥有独特的耐划伤技术，能有效抵御服役中的任何划伤。是传统溶剂型钢结构换代的最佳产品。

产品用途

适用于轻型住宅钢结构、高层住宅钢结构、桥梁钢结构（槽钢、工字钢、H型钢、C型钢等）防腐、防护及表面装饰。

产品特点

- 1, 以水稀释，施工工具、设备、容器也用自来水清洗，大大降低了涂装成本；
- 2, 不燃不爆，无毒、无味、无污染，对人体健康没有任何危害，真正做到了绿色环保；
- 3, 漆膜饱满、坚韧、抗冲击；抗闪锈能力强，附着力好；
- 4, 耐候性、耐水性、耐盐雾性、保色性好；
- 5, 符合环保标准要求，VOC排放小于80 g/L，高固含，涂刷面积大。

施工参考

喷涂法是中普水性钢结构防锈漆施工中最首要的办法之一，对于一些形状各异，有小孔、缝隙、高低不平的地方，涂料均能分布均匀;对于喷涂大物件，此办法较涂刷更为快速而有用。

- 1, 施工前应清除表面油污、砂土杂物、疏松浮锈、锈层厚度不超过120微米。
- 2, 用洁净的水将涂料调至适宜喷涂的黏度，以涂-4黏度计丈量，适宜的黏度一般是20秒~30秒，此黏度较为适宜。
- 3, 空气压力最佳控制在0.3~0.4兆帕(3~4公斤力/平方厘米)。压力过小，漆液雾化不良，外表会构成麻点;压力过大易流挂，且漆雾过大，既浪费漆又影响健康。
- 4, 喷嘴与物面的间隔一般以300毫米~400毫米为宜。过近时，漆膜易流挂;过远漆雾不均匀，易呈现麻点，且喷嘴距物面远，漆雾在途中飞散会耗费材料。间隔的具体大小，应根据涂料的品种、黏度及气压的大小来恰当调整。
- 5, 喷枪可作上下、左右移动，最佳以10~12米/分的速度均匀运作，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量削减斜向喷涂。当喷到物面两头时，扣喷枪扳机的手要敏捷松一下，使漆雾削减，由于物面的两边，往往要接受两次以上的喷涂，是最简单形成流挂的地方。

技术指标

检测项目	技术指标	检测方法
漆膜外观	平整光滑	GB/1724-79
细度 / μm	40	GB/1724-79
固含 / %	50	GB1725
干燥时间 / h	表干 1h 实干 24h 90 \times 15min	GB1728
耐盐雾	150H	GB/T10834-89
干膜厚 (μm)	40	GB1764
铅笔硬度(7d)	1H	GB/T6739
附着力 / (画圈法)	1	GB1720
弯曲试验 / mm · 3d	1	GB/T6742
冲击强度kg / cm · 7d	50	GB/T1732
耐水性15d · h	168	GB/T1733
耐碱性15d · h	24	GB/T1763-89
耐酸性15d · h	24	GB/T1763-89

包装储存

- 1, 包装规格：20kg/桶。
- 2, 保质期18个月，储存温度为0-38 $^{\circ}\text{C}$ 。
- 3, 本产品应存在阴凉通风的库房中，叠加高度为2米以下。