

2018深圳沥青路面修补厂家旧城改造沥青施工

产品名称	2018深圳沥青路面修补厂家旧城改造沥青施工
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	规格:5/8/10 型号:AC-10 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

产品详情

2018深圳沥青路面修补厂家/旧城改造沥青施工

对于彩色沥青路面来说，一方面在交通建设中可以利用差异化的颜色起到警示和引导的作用，另一方面在城市公交系统中，彩色沥青路面可以有效的提示公交车以外的驾驶员注意行车辨别，避免占道。

1、施工温度

A、改性沥青混合料：集料加热温度190~2200C，沥青加热温度为 175 ，拌和出厂温度为170~1850C，摊铺温度不低于1600C。

B、AC-20C及AC-25C 沥青混合料：2018深圳沥青路面修补厂家/旧城改造沥青施工集料加热温度为165~1800C，沥青加热温度为165~1700C，拌和出厂温度为150~1700C，摊铺温度大于1400C。

2、改性混合料的摊铺温度不应低于160 。摊铺应做到缓慢、匀速、连续，摊铺速度一般不超过1m/min-3 m/min，在该路段采用2m/min。普通沥青砼摊铺机摊铺速度应控制在2m/min-6m/min，在该路段采用4m/min。

3、每个沥青混合料摊铺点配置1台固定型沥青摊铺机和1台可伸缩型同时摊铺，2台摊铺机宜相距10~20m，2018深圳沥青路面修补厂家/旧城改造沥青施工呈梯队式同步摊铺，两幅摊铺带应重叠3~6cm。

4、摊铺机的安装、调试与参数选择

A、熨平板的组装 熨平板的拼装由路面宽度而定，采用全幅摊铺的熨平板组装时底面要平整、连接应紧固、左右尽可能对称。

B、螺旋分料器的调整螺旋分料器的高度应根据摊铺层厚度的变化而变化，分料器下沿调至高出松铺层10~20mm供料较为理想；2018深圳沥青路面修补厂家/旧城改造沥青施工分料器的端部距熨平板边沿以15~20cm为宜。