

# 优质进口高硬度SK5弹簧钢板淬火后耐磨性强

产品名称	优质进口高硬度SK5弹簧钢板淬火后耐磨性强
公司名称	东莞市东红金属材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本住友 型号:SK5 产地:日本
公司地址	长安镇锦厦社区铜锣围路1号A栋123
联系电话	0769-88001688 18128632237

## 产品详情

# SK5弹簧钢

SK5弹簧钢，淬火回火后有较高硬度和耐磨性，用作必要具备较高硬度和耐磨性的各类对象。

尺度：JIS G4401 特征及适用范围： 淬火回火后有较高硬度和耐磨性，但热硬性低、淬透性差、易变形、塑性及强度较低。用作必要具备较高硬度和耐磨性的各类对象，如外形简略的模型和冲头、切削金属的刀具、打眼对象、木匠用的铣刀、笃志钻、斧、凿、纵向手用锯、和钳工装置对象、铆钉冲模等主要对象。 化学成分： 碳 C：0.80~0.90 硅 Si：0.10-0.35 锰 Mn：0.10-0.50 硫 S

：0.030 磷 P：0.030 铬 Cr：容许残存含量 0.25、0.10(制作铅浴淬火钢丝时) 镍

Ni：容许残存含量 0.20、0.12(制作铅浴淬火钢丝时) 铜

Cu：容许残存含量 0.30、0.20(制作铅浴淬火钢丝时)

注：容许残存含量Cr+Ni+Cu 0.40(制作铅浴淬火钢丝时) 力学性能：硬度

：退火，187HB,压痕直径 4.40mm;淬火，62HRC 热处理尺度及金相构造：

热处理尺度：试样淬火780~820℃,水冷。

交货状况：钢材以退火状况交货。经两边协定，也能够不退火状况交货。 对应列国商标：

对应中国GB商标：T8Mn(A) 对应德国DIN,DINEN商标：C85W 对应英国BS,BSEN商标：060A81

对应法国NF/NTEN商标：Y75

## SK5弹簧钢