

“ 优惠批发 ” 高压胶管、 高压钢丝缠绕胶管

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | “ 优惠批发 ” 高压胶管、 高压钢丝缠绕胶管 |
| 公司名称 | 衡水衡湖橡塑液压件有限公司 |
| 价格 | 25.00/件 |
| 规格参数 | 材质:合成橡胶 产商/产地:衡湖 |
| 公司地址 | 衡水市新华西路保健胡同5号正大住宅楼1—3—502房间 |
| 联系电话 | 86-03185820767/7097887 18903180560 |

产品详情

| | | | |
|-------------|--------------------|------------|---|
| 材质 | 合成橡胶 | 用途 | 用于煤矿矿井液压支架、油田开采、工程机械设备的液压系统，输送具有一定压力和温度的水、乳化液、乙二醇水溶液、矿物油、可溶性油等介质。 |
| 产商/产地 壁厚 | 衡湖 13~45 (mm) | 公称外径 长度 | 19~299 (mm) 20~50 (m) |

衡水衡湖橡塑液压件有限公司 联系电话：0318-7097887

网址：www.henghuxiangsu.com

高压钢丝缠绕胶管

| | |
|--|--|
| | <p>结构: 胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成用增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有较高压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等，最高耐工作压力可达70-100mpa。工作温度: -40</p> |
| | <p>结构: 胶管由内胶层、六层钢丝缠绕层和外胶层组成用</p> |

增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采、适宜于起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有较高压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等液体，最高耐工作压力可达70-100mpa。工作温度：-40

产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压高，脉冲性好。3.胶管管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，要求制成五十米以内。

四层高压钢丝缠绕胶管

| 软管规格 | 内径mm | 钢丝层直径mm | 外径mm | 工作压力 | | | | 爆破压力 | | 最小弯曲半径 |
|-----------|----------|------------|------------|------|-------|-----|-------|------|-----|--------|
| | | | | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | |
| 4sp-6-100 | 6 ± 0.5 | 14.4 ± 0.8 | 19 ± 1.0 | 100 | 14490 | 210 | 30492 | 130 | | 0 |
| 4sp-8-80 | 8 ± 0.5 | 16.4 ± 0.8 | 20.5 ± 1.0 | 80 | 11592 | 210 | 30492 | 145 | | 0 |
| 4sp-10-70 | 10 ± 0.5 | 19.2 ± 0.8 | 24 ± 1.0 | 70 | 10143 | 210 | 30492 | 160 | | 1 |
| 4sp-13-60 | 13 ± 0.5 | 22.2 ± 0.8 | 27 ± 1.0 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 410 | | 1 |
| 4sp-16-55 | 16 ± 0.5 | 26 ± 0.8 | 30 ± 1.0 | 55 | 7970 | 165 | 23909 | 260 | | 1 |
| 4sp-19-46 | 19 ± 0.5 | 30 ± 0.8 | 35 ± 1.5 | 46 | 6665 | 140 | 20286 | 280 | | 2 |
| 2sp-19-28 | 19 ± 0.5 | 27 ± 0.8 | 31 ± 1.0 | 28 | 4057 | 84 | 12172 | 280 | | 1 |
| 4sp-22-40 | 22 ± 0.8 | 33 ± 0.8 | 37 ± 1.5 | 40 | 5796 | 120 | 17388 | 320 | | 2 |
| 4sp-25-35 | 25 ± 0.8 | 36 ± 0.8 | 41 ± 1.5 | 35 | 5072 | 112 | 16229 | 360 | | 2 |
| 2sp-25-21 | 25 ± 0.8 | 33 ± 0.8 | 38 ± 1.5 | 21 | 3043 | 64 | 9274 | 360 | | 1 |
| 4sp-32-32 | 32 ± 0.8 | 44 ± 0.8 | 49 ± 1.5 | 32 | 4667 | 96 | 13910 | 460 | | 3 |
| 2sp-32-20 | 32 ± 0.8 | 41 ± 0.8 | 46 ± 1.5 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 460 | | 2 |
| 4sp-38-25 | 38 ± 1.0 | 50.8 ± 1 | 56 ± 1.5 | 25 | 3623 | 75 | 10868 | 560 | | 4 |
| 4sp-45-23 | 45 ± 1.0 | 57.8 ± 1 | 61.8 ± 1.5 | 23 | 3333 | 69 | 9998 | 650 | | 4 |
| 4sp-51-20 | 51 ± 1.0 | 63.8 ± 1 | 69 ± 1.5 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 720 | | 5 |
| 2sp-51-14 | 51 ± 1.0 | 60.8 ± 1 | 65 ± 1.5 | 14 | 2039 | 52 | 7535 | 720 | | 3 |

六层高压钢丝缠绕胶管

| 软管规格 | 内径mm | 钢丝层直径mm | 外径mm | 工作压力mpa | | | 试验压力mpa | | | 爆破压力mpa | | 最小弯曲半径 |
|-----------|----------|------------|------------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|--------|
| | | | | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | |
| 6sp-6-110 | 6 ± 0.5 | 16.6 ± 0.8 | 20.6 ± 1.0 | 110 | 15939 | 115.5 | 16736 | 231 | 33472 | 180 | | |
| 6sp-10-77 | 10 ± 0.5 | 21.8 ± 0.8 | 25.8 ± 1.0 | 77 | 11157 | 85.5 | 12389 | 231 | 33472 | 210 | | |
| 6sp-13-66 | 13 ± 0.5 | 24.8 ± 0.8 | 28.8 ± 1.0 | 66 | 9563 | 72 | 10433 | 198 | 28690 | 260 | | |
| 6sp-16-61 | 16 ± 0.5 | 29.0 ± 0.8 | 33.0 ± 1.0 | 61 | 8839 | 66 | 9563 | 183 | 26517 | 310 | | |
| 6sp-19-51 | 19 ± 0.5 | 33.0 ± 0.8 | 37.0 ± 1.5 | 51 | 7390 | 58.5 | 8477 | 156 | 22604 | 350 | | |
| 6sp-25-39 | 25 ± 0.8 | 39.0 ± 0.8 | 44.0 ± 1.5 | 39 | 5651 | 46.5 | 6738 | 124 | 17968 | 430 | | |
| 6sp-32-35 | 32 ± 0.8 | 47.0 ± 0.8 | 50.4 ± 1.5 | 35 | 5072 | 34.5 | 4999 | 105 | 15215 | 530 | | |
| 6sp-38-28 | 38 ± 1.0 | 54.2 ± 1.0 | 57.6 ± 1.5 | 28 | 4057 | 28.5 | 4130 | 84 | 12172 | 660 | | |
| 6sp-51-22 | 51 ± 1.0 | 67.2 ± 1.0 | 70.6 ± 1.5 | 22 | 3188 | 28.5 | 4130 | 76 | 11012 | 820 | | |