



60  
80  
100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

外墙玄武岩棉板生产厂家

矿岩棉板性能表

抗压强度 40Kpa(变形量10%)

层间抗拉强度 7.5 Kpa

产品性能指标符合：ASTMC612，JISA9504等标准的要求

性能	指标
渣球含量（颗粒直径 0.25mm），%	12.0
纤维平增色直径， $\mu\text{m}$	7.0
密度允许偏差，%	+15 -15
导热系数（平均温70 $\pm 5$ 2）W（m.k）	0.044
热荷重收缩温度（60 kg/m <sup>3</sup> 密度以上的产品）	600
含水率%	0.5
燃烧性能	不燃（A级）
有机物含量%	4.0
憎水率（防潮矿岩棉板）%	98
吸湿率（防潮矿岩析板）%	5

外墙玄武岩棉板生产厂家