

# 科思创一级代理商源禾缘禾水性固化剂N3300

产品名称	科思创一级代理商源禾缘禾水性固化剂N3300
公司名称	上海缘禾化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	NCO 含量:21.8 ± 0.3 粘度, 23 ° C:3000 ± 750 色值(HAZEN/APHA): 40
公司地址	浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	02150311197 18918158830

## 产品详情

水性聚氨酯水性固化剂Desmodur N 3300科思创原拜耳一级代理商源禾

Desmodur N 3300

溶解性/稀释性 Desmodur N 3300

可以用酯类、酮类、芳香族烃类溶剂如：乙  
酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚乙酸酯、丙酮、甲乙酮、甲  
基异丁基酮、环己酮、甲苯、二甲苯、100# 溶剂石脑油及其  
混合物等进行稀释。一般与上述溶剂具有良好的混溶性。但必  
须测试所制成溶液的储存稳定性。应使用聚氨酯级  
溶剂（水含量低于0.05%，无羟基或氨基等  
活性基团）。脂肪烃类不适合  
作溶剂。Desmodur N 3300  
不应稀释至固体份40%以下。基料含量低  
的溶液，长期储存后可能会出现浑浊和沉淀。

相容性 Desmodur N 3300

一般可与以下产品配用。即：Desmodur N  
100、N 75、N 3200、N 3400、N 3600 及Desmodur Z  
4470 类脂肪族聚异氰酸酯；Desmodur L、HL  
和IL 类芳香族聚异 氰酸酯；Desmophen 670  
类聚酯多元醇；Desmophen A  
类聚丙烯酸酯。但是须测试所配溶液的相溶性。Desmodur  
N 3300  
与支化聚酯多元醇类产品如Desmophen 651

或聚醚多  
不相溶。

元醇类产品如Desmophen 550 U

特性/应用 Desmodur N 3300

主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂，  
制备的涂料具有较强的耐化学品性和耐候性、极好的保光性  
和出色的机械性能。\*的共反应物是聚丙烯酸酯或聚酯多元醇  
基于Desmodur N 3300

的自干和强制干燥涂料体系的主要应用领域是  
汽车原厂漆(OEM)、汽车修补、运输工具、工业品及塑料  
的涂饰。

储存 Desmodur N 3300

对湿气敏感，因此应储存在密封的原装容器  
中。如果在室温的适宜条件下储存，该产品保质期至少为6个月。

安全 本产品为聚异氰酸酯，因此使用时必须特别小心。

根据对豚鼠进行的强过敏性试验(免疫刺激和皮下注  
射),本产品会引起皮肤过敏。但是，多年使用脂  
肪族聚异氰酸酯的经验和比较切合实际的试验结  
果证明，皮肤过敏的危险是很轻微的。

同时请注意我方《Desmodur/Desmphen产品和属性》，其中附

有技术资料的补充数据。

此外，还应参照国家现行的处理聚异氰酸酯的相  
关管理条例。应避免皮肤及眼睛与本品接触或吸

入其蒸汽，建议佩戴安全防护  
镜和防护手套。在喷涂施工时，应佩戴防毒面具

，以保护呼吸系统避免喷雾伤害。本品二异氰酸  
酯单体含量低于0.15%。吸入后会出现轻微过敏。

在个别情况下也有可能发生过敏反应。必须严格

遵守安全数据表进行操作。该安全数据表包括标签、运  
输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资  
料。