

铝合金无铬转化剂

产品名称	铝合金无铬转化剂
公司名称	湛江金磷科工贸易有限公司
价格	10.00/个
规格参数	1:30
公司地址	湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业园）南区中编号13号仓库
联系电话	18276852288 17819254913

产品详情

铝材无铬转化剂主要应用：铝合金无铬处理剂是一种酸性无铬转化处理剂。主要用于无铬前处理且处理后不需要水洗。可用于喷淋或者浸泡，温度要求在 15~45℃，转化膜颜色从无色到淡蓝色；膜层厚度取决于预处理时间、烘干方式和合金成分。按工艺要求生产可以得到性能很好的涂层。铝合金无铬处理剂产品优势：1、无铬产品；2、不需要后道水洗；3、涂层性能测试良好；4、应用领域广泛；5、不需要加温；6、

单一产品，不需要添加剂。化学特性：铝合金无铬处理剂是一种包含氟化物的混合酸性液体。工艺控制：铝合金无铬处理剂处理前基材表面必须去除油脂或其他杂质。处理方式

处理时间 浓度 温度 喷淋 15~60 秒 1~2% 15~45 浸泡 15~60 秒 1~

2% 15~45 铝合金无铬处理剂一旦被使用，不需要水洗，可直接烘干。烘干温度应不

超过 120℃（10分钟），要求在前处理后 24 小时之内喷涂。检测方法：· 游离酸点：取 10ml

槽液放入滴定瓶中，用蒸馏水稀释至 50ml 并滴加 10 滴溴酚蓝指示剂，用 0.1N NaOH

溶液滴定至溶液变蓝色为止。所消耗的 NaOH 溶液的毫升数定为 A。游离酸点=1.5A 使用注意事项：参照物质安全资料。储存和使用：参照物质安全资料。劳动和环境保护：运输，储存，使用，废水处理时应该符合国家法定规则。如果需要更多信息，请查找安全数据单。废水处理：所有废水排放应根据国家法规。根据产品成分，此产品用石灰中和 PH 控制在 6.5 - 9.5。