水性珠光粉定向排列剂XH-199

产品名称	水性珠光粉定向排列剂XH-199
公司名称	东莞新骅新材料科技有限公司
价格	86.00/千克
规格参数	新骅化工:只限工业化工涂料使用 化工事故反应资讯服务热线请拨打13798910001 XH-199:纯水性纳米硅分散液 东莞:东莞新骅新材料科技有限公司
公司地址	东莞市万江区新和工业区华尔泰路五盈科技园
联系电话	86-076923027989 13215170439

产品详情

水性铝银粉定向排列剂 水性珠光浆定向排列剂 水性铝银漆定向排列剂 水性碱溶胀增稠剂
水性缔合型增稠剂

水性多功能防沉银排定向剂XH-199

说明：

199非常强大网状结构，特具有动态触变也具有静态触变，增强涂料雾化，优越透明性在高光体系也不会影响树脂光泽度。

199超越碱溶胀增稠剂且不会影响涂料的性能.

199超越缔合型增稠剂且不会影响涂料物性和干燥性。

典型特性（不可作为规格）

组成：	纯水性纳米硅分散液
外观:	无色透明液体
固含：	99%
其它成分：	去离子水
粘度:	200mpas
粒径：	10-12nm

PH值	8.0
触变原理：	卡屋触变

特性优点：

199对基材具有极高的基材润湿性能，在低粘度时具有较高的自触变性。

199对金属颜料拥有极强的排列性定向性（卡屋触变），防止涂料浮花，增加涂料对颜料包覆性，减少银浆的掉银性。

199对涂料具备极强的静态防沉性，对涂料后期存储有很大帮助，不影响涂料/漆膜的性能，能增加涂层硬度。

推荐使用范围:

主要用于水性丙烯酸一级/二级分散体，水性聚氨酯，水性环氧乳液，水性皮革涂料，水性木器漆，水性工业漆，水性塑胶漆，水性金属漆，水性PU弹性漆，水性漆通用…

建议添加量：

占涂料配方的1.0-6.0%

1: 1:1 水稀释后加入，

2: 先预分散再加入，这样金属感不会反粗。

贮存条件：

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在5oC-35oC，应避光密封保存，过低（5°C以下）或过高的温度可能导致水分散液结块、分层。为确保产品质量，容器开封后应尽快用完，不用时须将容器盖紧。有效贮存期自包装之日起为12个月。.本品为非危险品可按一般化学品运输；5kg 25kg 125kg塑胶桶，不可食用,避免接触眼部。

只限工业化工涂料使用

化工事故反应资讯服务热线请拨打13798910001