重庆高强无收缩灌浆料批发 设备二次基础灌浆料厂家

产品名称	重庆高强无收缩灌浆料批发 设备二次基础灌浆料厂家
公司名称	重庆匡隆建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:永和 型号:k 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道22号1幢13-13号
联系电话	02368938996 18502342583

产品详情

★产品特点

1、早强、高强: 1天抗压强度≥20Mpa,3天抗压强度≥30Mpa, 28天抗压

强度≥55Mpa。 2、微膨胀性: 保证设备与基础之间紧密接触,
二次灌浆后无收缩。 3、自流性高:
可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。 4、抗离析:
克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂:
现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制

等因素裂纹现象。 6、耐久性强: 经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在

机油中浸泡30天后强度明显提高。 7、可冬季施工: 允许在-10℃气温下进行室外施工。

★产品用途

1、用于设备基础二次灌浆。 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。

3、用于混凝土结构加固和修补。 4、用于梁柱截面增大加固工程

★ 产品类别

1、通用加固型。 2、豆石加固型。

3、超细加固型。　　4、超早强加固型。

★ 技术参数（GB/T50448-2008）

项目	抗压强度（Mpa）			竖向膨胀率（%）	流动度（mm）	坍落度（mm）	钢筋粘结强度（Mpa）	
	1d	3d	28d				圆钢	螺纹钢
型号								
通用加固型	20-35	40-55	55-75	≥0.02	≥270	----	≥6	≥13
豆石加固型	20-35	40-55	55-75	≥0.02	----	≥270	≥6	≥13
超细加固型	15-30	25-45	55-65	≥0.02	≥270	-----	≥6	≥13
-------	7h	1d	28d	-----	----	----	---	----
超早强加固型	≥15	20-45	55-75	≥0.02	≥270	----	---	----

★产品选择

1、灌浆层厚度δ≥150mm时，选用CGM-1或CGM-2。2、灌浆层厚度30mm<δ<150mm时，选用CGM-1或CGM-2 。3、灌浆层厚度δ≤30mm时，选用CGM-1或CGM-3型。4、路面快速抢修，选用CGM-4型。

★施工前准备

1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅拌机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;

3、水桶若干;　　4、台秤若干;

5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;

7、灌浆助推器;　　8、模板(钢模、木模);

9、草袋、岩棉被等;　　10、棉纱、胶带;

★灌浆施工

第一步：基础处理 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

第二步：支模1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶

带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

第三步：灌浆料配制1、一般按通用加固型13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅

拌。2、推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟（严禁用手电钻式搅拌器）。

采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌

至均匀。3、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。4、现场使用时，严禁在CGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。5、推荐参考用量为：2280～2400kg/m