

# 供应 水性氨基烤漆 防锈金属烤漆 生产厂家

产品名称	供应 水性氨基烤漆 防锈金属烤漆 生产厂家
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:中普 型号:ZH-136 品名:中普水性氨基烤漆
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

## 产品详情

该产品吸收国内外水性烘烤型金属漆之精华，结合本公司独创的配方和工艺，以进口氨基树脂、高档丙烯酸树脂、纳米功能材料、防锈颜料、缓蚀剂及水性助剂组成，不含有机溶剂；不添加铬、铅等含有重金属的防锈颜料。以水为稀释剂，无毒无味、不燃不爆、对人体无害。施工方便、产品利用率为99%，该产品在极易生锈的铸铁上耐盐雾可长达150小时，压铸铝件耐盐雾达500小时。

中普水性氨基烤漆，主要用于汽车摩托车零配件，五金机电，金属门窗，五金灯具，金属工艺品，金属电器等。

水性氨基烤漆的发展符合绿色涂装理念。以水为稀释剂，无污染、无三废，不燃不爆。形成的优异漆膜，具有光泽饱满、硬度高、附着力强，耐盐雾抗老化等功效。在旧漆膜（水性、油性）表面可重复使用，不会造成漆膜损伤。一般漆膜寿命可达8-10年。随着环保的呼声越来越高，涂装企业正确选择水性涂料，可显著减少在防腐蚀劳动保护，消防安全，及环境保护方面的投资费用。

试验项目	检测结果	检测方法
光泽	90	GB/T9754
硬度	3H	GB/T1730
耐水（40 ）	72H	GB/T1733

粘度（涂4#杯）	60s	GB/T1723
烘烤温度	130-140度	烤箱
附着力	0级	GB9286-88
耐候性	1级	GB/T9276
耐水性	20 浸泡100小时，不起泡、起皱、不脱落	GB/T1733
耐冲击力	50kg/cm	GB/T1732
耐盐雾	500小时	GB/T10125
耐折弯	4T	GB/T6742

- 1、本产品为单组分烤漆，烘烤温度130 140 ，30min 10min ，即可获得优异的漆膜；
- 2、可采用普通喷涂或静电喷涂等方法施工；
- 3、先将原漆用去离子水稀释剂30 60S（涂-4杯），兑稀时应遵循少量多次的原则，避免过度稀释；
- 4、兑稀后应充分搅拌，漆液均匀后方可施工；
- 5、施工时保持良好的通风环境，不得在环境温度低于5 ，湿度大于80%的状况下施工；
- 6、施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合，以防变质。

- 1、保质期12个月，阴凉通风干燥处，储存温度为0-38 。
- 2、包装规格：20kg/桶。
- 3、本产品应存在阴凉通风的库房中，叠加高度为2米以下。