

虹泰防腐供应高效高活化耐高温铝阳极

产品名称	虹泰防腐供应高效高活化耐高温铝阳极
公司名称	焦作虹泰防腐材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:虹泰防腐 型号:齐全 产地:焦作
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	86-03917546568 15660879969

产品详情

欢迎访问公司网址：<http://www.htff.cc>

电话：0391-7546568/569

传真：0391-7588000

苏良艳：15660879969

QQ:2185569317铝合金牺牲阳极 最常用的铝合金阳极有 Al - Zn - In 系和 Al - Zn - Hg 系阳极，适用于海水中的船舶、港工与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。铝合金阳极生产执行 GB4948 - 2002 《铝 - 锌 - 铟系合金牺牲阳极》。铝阳极的性能受合金的化学成分影响，我们提供不同的合金组成，以满足顾客的要求，我们也可以根据客户要求制造特殊规格化学成分的阳极。化学成分

种类	化学成分 / %										
	Zn	In	Cd	Sn	Mg	Si	Ti	杂质，不大于			Al
								Si	Fe	Cu	
铝-锌-铟 A11	2.5 ~ 4.5	0.018 ~ 0.050	0.005 ~ 0.020	-	-	-	-	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铟 A12	2.2 ~ 5.2	0.020 ~ 0.045	-	0.018 ~ 0.035	-	-	-	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铟 A13	5.5 ~ 7.0	0.025 ~ 0.035	-	-	-	0.10 ~ 0.15	-	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铟 A14	2.5 ~ 4.0	0.020 ~ 0.050	-	0.025 ~ 0.075	0.50 ~ 1.00	-	-	0.10	0.15	0.01	余量
铝-锌-铟 A14	4.0 ~ 7.0	0.020 ~ 0.050	-	-	0.50 ~ 1.50	-	0.01 ~ 0.10	0.10	0.15	0.01	余量

镁-钛 050 0 8
A21

电化学性能

项目	阳极材料	开路点位/V	工作点位/V	实际电容量/ (Ah/kg)	电流效率/%	消耗率/ kg.(A.a)-1	溶解状况
电化学性能	1型	-1.18 ~ -1.10	-1.12 ~ -1.05	2400	85	3.65	产物容易脱落,表面溶解均匀

原油储罐、海水换热器用铝阳极
储罐内用牺牲阳极

3

型号规格/mm铁脚尺寸/mm净重/kg毛重/kgAx(B1+B2)xCDFHArC-1750x(115+135)x130900168~1032.035.0ArC-2500x(115+135)x130650168~1022.023.0ArC-3500x(105+135)x100650168~1015.016.0ArC-4300x(105+135)x100400108~109.710.0