

广西南宁改性环氧灌注胶灌注粘钢胶厂家批发价格实惠

产品名称	广西南宁改性环氧灌注胶灌注粘钢胶厂家批发价格实惠
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:高和 型号:1 : 2 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH-604改性环氧灌注胶（灌注粘钢胶）

灌注粘钢胶产品特点

- 1、本品呈液体状，易于进行混凝土细小裂缝的修复。
- 2、建筑物及结构受损后，经灌注胶补强后，能有效恢复其整体性，且外观不受损伤。
- 3、该胶不含挥发溶剂，固化时基本不收缩。
- 4、具有良好的韧性及抗冲击性。
- 5、可操作时间长，固化后粘接强度大。
- 6、具有良好的抗水、油、碱及稀酸介质的能力。

灌注粘钢胶应用范围

- 1、应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补，混凝土墙面、楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。
- 2、广泛应用于外包钢粘钢加固工程。

灌注粘钢胶产品性能指标

胶体性能	抗弯强度Mpa	65
	拉伸率%	1.3
	弹性模量Mpa	3.5×10^3
粘接性能	钢-钢剪切强度Mpa	10
	钢-钢拉伸强度Mpa	33

灌注粘钢胶施工说明

- 1、钢板及混凝土粘贴面应进行表面处理，钢板表面进行除锈、打磨，并用丙酮擦拭干净，混凝土表面应进行打磨处理。
- 2、该胶在室温（25℃）时，甲乙比例按3：1使用，可操作时间为（30-45）分钟。配胶前，先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3分钟。然后按照甲组分：乙组分=3：1的比例称量好后倒入容器中，进行搅拌至色泽均匀（一般3—5分钟）即可，冬季或气温较低时，甲乙组份也可按3：1的比例操作，如甲乙比例按3：1使用，可操作时间变短。（注：在搅拌甲、乙两组份胶时，不能同时使用同一个搅拌棒。）
- 3、每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤，以2公斤为宜。
- 4、按设计图要求进行灌注施工，对容易流失胶粘剂的各个部位用胶泥进行封墙，以防止胶液流失。
- 5、在选用压力注胶时，一般压力泵的压力应为0.2~0.3Mpa。不应超过0.5Mpa。
- 6、该胶低使用温度为5℃，如低于此温度，应采取必要的升温措施。

灌注粘钢胶包装、运输、储存

- 1、本品为铁桶包装，包装规格为10+20公斤/组
- 2、本品不属于易燃危险品，可空运，海运，铁路、公路运输。
- 3、本品在运输、装卸时应轻放，防雨，防爆晒，不得倒置。
- 4、贮存时间：该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。
- 5、乙组份在长贮存过程中容易出现变色现象，属正常，不影响产品基本性能和使用。

灌注粘钢胶郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。