

长沙双洲金属氟碳漆涂料结构力强，分子结构十分稳定

产品名称	长沙双洲金属氟碳漆涂料结构力强，分子结构十分稳定
公司名称	长沙双洲防腐材料有限公司
价格	48.00/kg
规格参数	品牌:双洲 型号:FS-2000 产地:长沙
公司地址	宁乡县双凫铺镇余新村朝阳组
联系电话	0731-89569436 13973151388

产品详情

尹经理 13787173087

金属氟碳漆

型号: FS-2000

规格: 20kg/桶

主要组成 该产品是以氟碳树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

金属氟碳漆主要特性 耐候性能优异；

金属氟碳漆漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；

金属氟碳漆耐化学品性能好；

金属氟碳漆保光、保色性能优良；

金属氟碳漆高附着力，良好的机械性能。

主要用途 用于各类机动车辆、工程机械、高档住宅及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 20 μ m

干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，

表干 2h，实干 48h

光 泽：（60°）亮光： 90°，

哑光：商定（20° ~ 80°）

铅笔硬度： HB

附着力： 1（划格法，级）

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h

耐汽油性：24h

耐侯性：人工加速老化 1000h；

失光 1，粉化 1

包装规格20千克/斤。

基本参数 配 比：漆料：H-11固化剂=10：1（重量比）

施工时限：8h，（25 ）

理论用量：200 ~ 250g/m²

建议涂装道数 涂装二道（wet by wet），

干膜厚度 55 ± 5 μ m

配套用漆

H53-86环氧底漆，

FS2000各色氟碳底漆。

表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：XLZ氟碳稀释剂

稀释率：0 ~ 15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：20 ~ 50% (以漆料重量计)

喷嘴口径：约1.8 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：0 ~ 20% (以漆料重量计)

湖南长沙双洲涂料化工厂创立于2001年。15年发展，公司的客户遍布全国各地。我公司引进成套国外先进设备和先进生产技术，一流检测仪器，生产重防腐、耐高温漆等特种功能性的涂料产品。生产、开发各种高级专用涂料。广泛应用于钢结构、机动车辆、工程机械、桥梁、厂房、冶金、化工设备、火电厂等防腐涂装。公司坚持奉行“质在优、价在实、商在信、人在诚”的经营理念，追求和您共同进步。主要产品：工业特种涂料及重防腐系列品种：氨基、硝基、丙烯酸、丙烯酸聚氨酯、氟碳、环氧、乙烯基、氯磺化聚乙烯、高氯化聚乙烯、氯化橡胶、煤沥青、有机硅耐高温、聚酯、聚氨酯、反光等系列。本公司宗旨“以质量求生存，以产品求发展”，以团结、务实、开拓精神、全心全意服务于用户，服务于社会。