

# 水性环氧地坪漆漆膜硬度高耐水耐油耐化学腐蚀

产品名称	水性环氧地坪漆漆膜硬度高耐水耐油耐化学腐蚀
公司名称	陕西创胜环保科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	固体含量 %: 40 硬度 (铅笔): 6H 耐磨性 (750g/500R,失重g): 0.06
公司地址	西安市高新区丈八五路高科尚都.摩卡第3幢1单元32层13208号房
联系电话	029-88188746 18789421916

## 产品详情

简介：威德牌水性环氧地坪漆系列产品，是采用先进的工艺配方，由自主研发水性环氧树脂、颜填料、功能性助剂等添加纳米材料精制而成。具有漆膜硬度高，耐水耐油，耐化学腐蚀，附着力强等特点。产品特点：无毒无味 安全环保 干燥快 对底材有极高的附着力 耐腐蚀性 耐化学性能优异 涂膜收缩小 硬度高 耐磨性极强 电气绝缘性能优异。适用范围：适用于大型车库、制药厂、医院、实验室、大型仓储超市、物流货运仓库、汽车生产工厂、各类工业厂房仓库等对无尘、清洁、耐磨要求较高的场所。产品光泽：亚光、亮光（40-80）可商定施工方法：可采用滚筒或喷涂进行涂装。

### 水性环氧地坪漆技术参数表

项目	指标	试验方法
漆膜颜色及外观	符合标准样板及其色差范围，平整光滑	目测
固体含量 %	40	GB/T1725-79(89)
细度 um	40	GB/T1724-79(89)
干燥时间h (25湿度 75%)	4	GB/T1728-79(89)
表干	48	乙法
实干		甲法
遮盖力	色漆均匀	目测
硬度 (铅笔)	6H	GB/T6739-1996
冲击性 kgNaN	50	GB/T1732-1993
柔韧性 mm	1	GB/T1731-1993
附着力 级	1	GB/T1720-79 (89)

耐水性 (168h)	不起泡、不脱落、允许颜色轻微变浅	GB/T1733-1993
耐磨性 (750g/500R,失重g)	0.06	GB/T1768
光泽度	可商定	GB/T1725-79(89)

施工工艺：1、本产品为A、B双组份，施涂前应按产品使用要求将A组份和B组份混合并充分搅拌均匀，保证色漆颜色均匀无杂色。混合后漆液应在2小时内使用完（冬季4小时）。2、在必要时可用清水稀释，但最多不超过10%（体积比），并确保完全搅拌均匀。2、涂装前应去除底材油污、粉尘、浮锈等杂物，必要时可刮涂腻子，待其干燥打磨平整后再进行涂刷。3、涂料使用前应充分搅拌均匀，当使用相同颜色的多桶涂料时，应先将它们混合，然后使用，以减少色差。4、每次涂刷前需保证基层或前道漆膜完全干透。5、涂装施工完毕后，应放置于通风良好的环境下自然干燥。6、施工结束后应将剩余A、B组份漆液密闭保存，以防干固。若有结皮，可在使用前用100目丝网过滤。理论涂刷面积：理论上每升可涂刷4-5平方米面积一遍（干膜厚度50微米计）。实际涂刷面积会因施工方法和构件形状及表面粗糙程度不同而改变。干燥时间（在25 和50%相对湿度的环境下）：指触干燥：4小时最短重涂时间：48小时注意事项：1、避免在雨天和相对湿度大于80%条件下施工。施工适宜环境温度为5-35 。2、本系列产品不能与其他涂料混合使用，不能使用油性稀释剂稀释。喷涂本产品前，应先将喷枪用清水洗净。贮存与运输：可按普通商品进行运输储存，密封存放于5-35 阴凉通风处，避免阳光直晒，运输时应防冻。安全说明：1、使用本产品前请认真阅读产品说明书并按要求规范施工。2、如有不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗。情况严重应立即就诊。