

日本宝理PBT 一级代理商

产品名称	日本宝理PBT 一级代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.10/KG
规格参数	日本宝理:0.5 3116:0.4 日本:5
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

日本宝理PBT POM PPS LCP货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开17%增值税，公司秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	吸水率	- 23C/59RH	ISO 62	0.15	%
		- Sat/23C	ISO 62	0.4	%
	收缩率	- Across Flow	ISO 294-4	1.0	%
		- Flow	ISO 294-4	0.35	%
	密度		ISO 1183	1.45	g/cm3
机械性能	拉伸蠕变模量	- 1h	ISO 899-1	7200	MPa
		- 1000h	ISO 899-1	5600	MPa
	Charpy 非缺口冲击强度	- -30 , Type 1, Edgewise	ISO 179	54	KJ/m2
		- 23 , Type 1, Edgewise	ISO 179	56	KJ/m2
	Charpy 缺口冲击强度	- -30 , Type 1, Edgewise, Notch A	ISO 179	9.8	KJ/m2
		- 23 , Type 1, Edgewise, Notch A	ISO 179	7.5	KJ/m2
	断裂点拉伸应力	23	ISO 527-1, -2	120	MPa
	断裂点拉伸应变	23	ISO 527-1, -2	3.2	%
	拉伸模量	23	ISO 527-1, -2	7400	MPa
	弯曲模量	23	ISO 178	6200	MPa
弯曲强度	23	ISO 178	180	MPa	

	非缺口冲击强度	23	, Type 1	ISO 180	44	KJ/m2
	缺口冲击强度	23	, Type 1,	ISO 180	8	KJ/m2
		Notch A				
热性能	线性热膨胀系数	平行流动方向	23 to 55	(73 to ISO 11359-1, -2	0.000100	cm/cm/
			130 ° F)			
		垂直流动方向	23 to 55	(73 to ISO 11359-1, -2	0.000040	cm/cm/
			130 ° F)			
	热变形温度	-	0.45	ISO 75B-1, -2	220	
		-	Mpa , 未退火			
		-	1.80	ISO 75B-1, -2	204	
		-	Mpa , 未退火			
	阻燃等级	-	0.750 mm	UL 94	HB	
		-	1.50 mm	UL 94	HB	
		-	3.00 mm	UL 94	HB	
	熔融温度			ISO 3146	225	
其它性能	极限氧指数			ISO 4589-1, -2	19	%