

# 长沙双洲厂家直销金属氟碳防腐面漆

产品名称	长沙双洲厂家直销金属氟碳防腐面漆
公司名称	长沙双洲防腐材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:双洲 型号:FS-2000 产地:长沙
公司地址	宁乡县双凫铺镇余新村朝阳组
联系电话	0731-89569436 13973151388

## 产品详情

金属氟碳漆

型号: FS-2000

规格: 20kg/桶

**主要组成** 该产品是以氟碳树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

**金属氟碳漆主要特性** 耐候性能优异；

金属氟碳漆漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；

金属氟碳漆耐化学品性能好；

金属氟碳漆保光、保色性能优良；

金属氟碳漆高附着力，良好的机械性能。

**主要用途** 用于各类机动车辆、工程机械、高档住宅及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

**技术指标** 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 20 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，

表干 2h , 实干 48h

光泽 : ( 60° ) 亮光 : 90° ,

哑光 : 商定 ( 20° ~ 80° )

铅笔硬度 : HB

附着力 : 1 ( 划格法 , 级 )

杯突试验 : 4mm

弯曲实验 : 2mm

耐水性 : 240h

耐汽油性 : 24h

耐候性 : 人工加速老化 1000h ;

失光 1 , 粉化 1

包装规格 20 千克 / 斤。

基本参数 配 比 : 漆料 : H-11 固化剂 = 10 : 1 ( 重量比 )

施工时限 : 8h , ( 25 )

理论用量 : 200 ~ 250g/m<sup>2</sup>

建议涂装道数 涂装二道 ( wet by wet ) ,

干膜厚度 55 ± 5 μ m

配套用漆

H53-86 环氧底漆 ,

FS2000 各色氟碳底漆。

表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

涂装方法 无气喷涂 : 稀释剂 : XLZ 氟碳稀释剂

稀释率 : 0 ~ 15% ( 以漆料重量计 )

喷嘴口径 : 约 0.4 ~ 0.5mm

喷出压力 : 15 ~ 20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：20~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）