

气相硅橡胶厂家直销 高抗撕硅胶 快速硫化

产品名称	气相硅橡胶厂家直销 高抗撕硅胶 快速硫化
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:TN-910 产地:东莞横沥
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

产品详情

1、高抗撕硅胶是采用生胶逐渐加入气相法白炭黑以及其他辅助材料而成的，相比于普通硅胶，气相胶细度更高，混炼成型后强度更好。

2、高抗撕硅胶拉伸强度可以达到7MPa-9MPa之间，透明程度可以达到半透明至全透明状，常用规格硬度为10度-80度。

3、高抗撕硅胶相比于普通混炼胶具有更好的抗撕强度、回弹性以及透明度。特别是针对于高压锅圈、硅胶管、护套以及各种工业用品，高抗撕硅胶都无可替代！

1、耐高低温，抗撕裂性好，伸张率好

2、快速硫化，硫化过程中释放物对人体无害

- 3、优异的耐热性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- 4、优良的电气绝缘性能，环保无味
- 5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证。和欧盟LFGB食品标准的检测。

气相胶

项目	要求							
	TN-910	TN-920	TN-930	TN-940	TN-950	TN-960	TN-970	TN-980
外观	透明固体，无明显机械杂质(气相胶)							
密度	1.06 ± 0.03	1.08 ± 0.03	1.10 ± 0.03	1.12 ± 0.03	1.15 ± 0.03	1.17 ± 0.03	1.19 ± 0.03	1.22 ± 0.03
硬度	10 ± 2	20 ± 2	30 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2	70 ± 2	80 ± 2
拉伸强度	5.0	7.0	7.5	8.5	9.0	8.5	8.5	8.0
伸长率	600	800	720	720	620	400	320	160
撕裂强度	10	12	15	20	25	30	25	15
收缩率， %	3.7~4.3	3.7~4.3	3.5~4.1	3.3~3.9	3.1~3.7	2.9~3.5	2.8~3.4	2.7~3.3
可塑性	120~140	130~170	150~190	170~210	190~230	230~270	270~310	320~380

当在室温（避免阳光直射，最高32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。

超特硅胶：

<http://www.ctxcl8.com/>