

# 巴斯夫PBT 德国总代理商

产品名称	巴斯夫PBT 德国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	28.50/公斤
规格参数	德国巴斯夫:0.25 B4300G6BK:1.26 德国:2.68
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

上海音塑国际贸易有限公司供应PBT PA66 TPU POM德国巴斯夫一级代理商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

德国巴斯夫PBT : basf供应PBT德国巴斯夫B4300G4

BK5110basf供应PBT德国巴斯夫B4300G4FCbasf供应PBT德国巴斯夫B4300G4 High Speedbasf供应PBT德国巴斯夫B4300G4LS basf供应PBT德国巴斯夫B4300G4basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6

BK5110basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6FC basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6 High Speedbasf供应PBT德国巴斯夫B4300G6HRLS basf供应PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS basf供应PBT德国巴斯夫B2300G6HR basf供应PBT德国巴斯夫B2520basf供应PBT德国巴斯夫B2550FC了解PBT德国巴斯夫 塑料 价格 请致电我联系！

1 PBT德国巴斯夫PBT的工艺特性PBT具有明显的熔点，熔点为225~235℃，是结晶型材料，结晶度可达40%。PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。2 注塑胶选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。制品的用料量应控制在注塑机额定注射量的30%~80%。不宜用大注塑机生产小制品。应选用渐变型三段螺杆，长径比为15~20，压缩比为2.5~3.0。应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。

在成型阻燃级PBT时，注塑机的有关部件应经防腐处理。3 制品与模具设计制品的厚度不宜太厚，PBT对缺口很敏感，因此，制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。未改性PBT的成型收缩率较大，在1.7%~2.3%，模具要有一定的脱模斜度。模具需要设排气孔或排气槽。浇口的口径要大。模具需设置控温装置。模具温度不能超过100℃。阻燃级PBT成型，模具表面要镀铬，以防腐。4

原料准备注塑前要进行干燥、要将水分含量控制在0.02%以下。采用热风循环干燥时，当温度为1 PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料一、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的概述聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。二、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的特性与应用1、PBT的特性a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性

: 无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；