

金属修补剂粘铸铁不锈钢强力胶水发动机修补剂

产品名称	金属修补剂粘铸铁不锈钢强力胶水发动机修补剂
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

金属修补剂P801

主要用途

适用于各种金属表面、垂直面、凸面或凹面的修补，具有优良的物理机械性能、粘接强度、电绝缘性能、耐化学腐蚀性能，耐热性能和化学稳定性，其收缩率和吸水率低，机械强度高混合双组份后，硬化形成一种牢固的类似金属状的材料，还可进行机械加工;是所有工厂工业的维护部门必备的好帮手，对钢、铝和轻合金、螺纹的复原，铸件的修理，填充大孔和微孔，轴、滑动轴承、泵和壳体表面的涂层，修补焊接有问题或不可能的地方。本产品具有快速、经济、耐用等特点。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：高强度、高粘度、粘接强度高、具有电绝缘性能、耐化学腐蚀、修补后可机械加工。

配比（重量比）：1 1

粘接材质：各种金属

胶体颜色：银灰色

胶体粘度：膏体高粘度

粘接面积：小面积修补

初步定位时间：30分钟

固化后耐温：-60 ~ +150

抗拉强度（kpa）：60 ± 3

剪切强度（Kpa）：35 ± 3

涂胶方试：手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：200g+200g/套

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭或用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、称重：拧开前盖，把A胶倒在干净的杯子中，称出所需A胶的重量。
- 3、称重：按1：1的比例倒入所需要B剂，要求比例和重量准确。
- 4、搅拌：AB混合后用干净的工具将AB胶进行充分搅拌。
- 5、检查：充分搅拌后检查颜色、粘度等是否均匀，均匀后即可使用；为了保证使用的效果，也可抽了真空再进行使用。
- 6、修补：把搅拌后的修补剂均匀地涂在工件表面。等修补剂室温固化。如果需要加快固化速度，可将工件放到专用烤箱里加温60度左右进行固化。
- 9、密封保存：已混合的胶水在可操作时内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。为了更快速的固化，也可通过加温70℃左右固化，缩短完全固化时间。使用后清理瓶口，并将盖子盖上。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。

- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。