

W80进口钨铜合金软化温度

产品名称	W80进口钨铜合金软化温度
公司名称	东莞市晟业铜铝有限公司
价格	340.00/KG
规格参数	品牌:晟业铜铝 型号:W80 产地:华南地区
公司地址	长安镇沙头社区
联系电话	18029199279

产品详情

W80进口钨铜合金软化温度，W80进口钨铜合金软化温度，W80进口钨铜合金软化温度

晟业铜铝批发高强度w80钨铜圆棒、钨铜合金熔点是多少？钨铜物理性能、日本高导电钨铜合金、供应厂家进口钨铜棒、进口钨铜板、日本钨铜合金生产技术、超细钨铜棒硬度、进口钨铜合金导热、钨铜合金导电率、高比重钨铜合金、抗粘附钨铜特性、耐高温钨铜工业应用、钨铜合金较高可耐多少温度？JIS钨铜合金东莞供应商、广东钨铜合金市场行情、光亮钨铜板规格、JIS进口钨铜软化温度

欢迎来电洽谈：18029199279黄志鸿

晟业铜铝钨铜化学成分、物理性能

产品符号	符号	铜%银	杂质钨	密度	导电	硬度	抗弯强度
				g/cm3	IACS%	HB	
钨铜50	CuW50	50±2	0.5余量	11.85	54	115	
钨铜55	CuW55	45±2	0.5余量	12.3	48	125	
钨铜60	CuW60	40±2	0.5余量	12.75	47	140	
钨铜65	CuW65	35±2	0.5余量	13.3	44	155	
钨铜70	CuW70	30±2	0.5余量	13.8	42	175	790
钨铜75	CuW75	25±2	0.5余量	14.5	38	195	885
钨铜80	CuW80	20±2	0.5余量	15.15	34	220	980
钨铜85	CuW85	15±2	0.5余量	15.9	32	240	1080
钨铜90	CuW90	10±2	0.5余量	16.75	27	260	

晟业铜铝钨铜现货板材规格如下:单位(mm)

厚	3	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
长	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
宽	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

晟业铜铝钨铜现货板材规格如下:单位(mm)

厚	5	6	8	10	12	15	20	25	300
长	200	200	200	200	200	200	200	200	200
宽	100	100	100	100	100	100	100	100	100

钨铜简介：

钨铜合金有较广泛的用途，主要是用来制造抗电弧烧蚀的高压电器开关的触头和火箭喷管喉衬、尾舵等高温构件，也用作电加工的电极、高温模具以及其他要求导电导热性能和高温使用的场合。

钨铜选用精细钨、铜粉末，经一流浸透烧结工艺精制而成，可承受近2000度高温和高应力，具有高熔点、高硬度、抗烧损和良好抗粘附性，电蚀产品表面光洁度高，精度极高，损耗低。

钨铜广泛用作高压，超液压开关和断路器的触头，保护环，用于电热墩粗砧块材料，自动埋弧焊导电咀，等离子切割机喷嘴，电焊机，对焊机的焊头，滚焊轮，封气卯电极和点火花电极,点焊，碰焊材料等。