

日本三菱ECF2020R

产品名称	日本三菱ECF2020R
公司名称	东莞市耀庆塑胶有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:日本三菱 型号:ECF2020R 性能:阻燃
公司地址	东莞市常平镇麦元村黄竹园街78号(注册地址)
联系电话	18046912680

产品详情

日本三菱ECF2020R 日本三菱ECF2020R

由于"价格"浮动,请您及时来电,耀庆塑胶给你"最新报价"!!

报价,物性表需要 == 联系电话孙生:180-4691-2680微信同号

Iupilon ECF2020R 物性表

基础编号

E41179-231837

填料/增强材料

碳纤维增强材料, 20% 填料按重量

添加剂

阻燃性

特性

阻燃性

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.28

收缩率

垂直流动方向: 3.20 mm

0.20 到 0.40

流动方向: 3.20 mm

0.010 到 0.20

吸水率 (饱和, 23 ° C)	0.090
拉伸模量 额定值单位制测试方法	14000
拉伸应力 (断裂)	140
拉伸应变 (断裂)	3.0
弯曲模量	12500
弯曲应力	190
简支梁无缺口冲击强度 额定值单位制测试方法	10
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	50
热变形温度 额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	151
1.8 MPa, 未退火	146
可燃性等级 额定值测试方法	
0.800 mm	V-2
1.50 mm	V-0

注射温度	值单位制	120
干燥时间		4.0 到 8.0
料筒后部温度		270 到 290
料筒中部温度		280 到 300
料筒前部温度		280 到 300
射嘴温度		280 到 300
模具温度		80.0 到 120
注塑压力		50.0 到 150
螺杆转速		50 到 100