

各色醇酸树脂调和漆 钢结构防锈漆 防腐油漆

产品名称	各色醇酸树脂调和漆 钢结构防锈漆 防腐油漆
公司名称	山东泺源集团有限公司
价格	8.71/kg
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

【产品组成】

铁红快干防锈漆是普通的醇酸快干防锈漆的升级品种，保留了铁红防锈漆附着力好，防锈性能优异，施工简便的优点，同时极大的提升的干燥速度。缩短工期，降低了涂装过程的不确定性风险。该漆适宜喷涂、浸涂、淋涂、刷涂、滚涂等多种施工方式。联迪漆 滴滴如玉

【产品参数】

快干防锈漆厂家参数

- 包装规格：15公斤每桶
- 颜色：铁红
- 光泽：有光，无光
- 价格：量大含运费。
- 体积固体份：36 ± 3%;
- 推荐涂装膜厚：干膜35 μ m/道，涂装两道至60-70 μ m;湿膜：97 μ m/道。
- 比重：约1.23kg/L;
- 理论耗漆量：120g/m²，干膜厚度35 μ m;
- 实际参考耗漆量：195g/m²，第二道干膜35 μ m; 170g/m²，第二道干膜35 μ m;

【产品适用底材】

、快干防锈漆适用工况

底材：经过适当表面处理的钢铁表面。

- 最低要求:喷砂处理至Sa2，动力除锈至St2，新的钢材要清洁、除油。
- 推荐：
有氧化皮钢材：喷砂处理至SA2级(也可采用酸洗方法除尽氧化皮和铁锈)。
- 无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至St3级。
- 涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至St3级。
- 焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至St3级。

施工条件：底材温度须高于露点以上3℃；相对湿度不大于85%。

环境：配套相应面漆用于室内非重防腐领域。

配套：醇酸快干面漆，醇酸快干磁漆；

【产品参数】

快干防锈漆产品性能参数

【产品干燥时间】

时间：

- 1、恒温恒湿室内（温度23℃，相对湿度50%，干膜厚度20-23 μm），表干20分钟，实干5小时。

项目	技术指标
容器中状态	搅拌后无硬块，呈均匀状态
细度，μm 不大于	50
粘度（涂-4），s	120-140
冲击强度，kg.cm	50
硬度，	0.3
耐水性（6h）	允许轻微失光变白，2小时后恢复
耐盐水性（浸泡72h0	不起泡，不生锈，允许轻微变色，失光
耐汽油性（120溶剂油浸泡24h）	允许轻微变化，1小时后恢复
耐硝基性	不咬起，不渗色

【产品施工工艺】

快干防锈漆施工工艺

-
- 1、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其他污物的存在，以保证漆膜的附着力。
-
- 2、使用时搅拌均匀，刷涂、喷涂、滚涂、淋涂均可，可以用配套稀释剂稀释，前一道漆膜显干之后，方可涂下一道。

产品专业咨询顾问：房经理

手机：153-1559-2357

Q Q:3523358782

地址：济南市长清区归德镇经济开发区