

云浮深冲压冷轧板卷

产品名称	云浮深冲压冷轧板卷
公司名称	佛山市誉为贸易有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:宝钢 材质:SPCD 产地/厂家:日本新日铁
公司地址	佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界E1区钢铁世界大道商务楼A座1楼06单元(注册地址)
联系电话	18064608837

产品详情

佛山市誉为钢铁贸易有限公司位于全国最大的钢材贸易集散地----顺德乐从，本公司是乐从地区首批开展网络营销的钢铁贸易企业。在近年国内外经济环境低迷，生产成本不断上涨的背景下，希望通过此网络平台，并结合现货销售，为广大采购厂商提供质优、价优、品种规格齐全的钢材产品，并提供完善的加工、配送、信息交流的采购方案，开创双赢局面。

定义

SPCC

原是日本标准(JIS)的“一般用冷轧碳钢薄板及钢带”钢材名称，现在许多国家或企业直接用来表示自己生产的同类钢材(如宝钢Q/BQB402标准就有SPCC)。注意：相近的牌号有SPCD(冲压用冷轧碳钢薄板及带)、SPCE(深冲用冷轧碳钢薄板及带)、SPCCK\SPCCCE等(电视机专用钢)、SPCC4D\SPCC8D等(硬质钢，用于自行车圈等)，分别用于不同场合。

组成部分

日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质，如：S(Steel)表示钢，F(Ferrum)表示铁；第二部分表示不同的形状、种类、用途，如P(Plate)表示板，T(Tube)表示管，K(Kogu)表示工具；第三部分表示特征数字，一般为最低抗拉强度。如：SS400——第一个S表示钢(Steel)，第二个S表示“结构”(Structure)，400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。

补充：SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国Q195-215A牌号。其中第三

个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT。

分类

日本冷轧碳素薄钢板适用牌号：SPCC、SPCD、SPCE 符号：S-钢（Steel）、P-板（Plate）、C-冷轧（cold）、第四位C-普通级（common）、D-冲压级（Draw）、E-深冲级（Elongation）

热处理状态：A—退火、S-退火+平整、8—（1/8）的硬质、4—（1/4）的硬质、2—（1/2）的硬质、1—硬质。

拉延性能级别：ZF—用于冲制拉延最复的零件，HF—用于冲制拉延很复的零件，F—用于冲制拉延复的零件。

表面加工状态：D—麻面（轧辊经磨床加工后喷丸处理），B—光亮表面（轧辊经磨床精加工）。

表面质量：FC—高级的精整表面，FB—较高级的精整表面。状态、表面加工状态、表面质量代号、拉延级别（仅对SPCE）、产品规格及尺寸、外形精度（厚度和/或宽度、长度、不平度）。

标记示例：钢板、标准号Q/BQB402，牌号SPCC，热处理状态退火+平整（S），表面加工状态为麻面D，表面质量为FB级的切边（切边EC，不切边EM）钢板、厚度0.5mm，B级精度，宽度1000mm，A级精度，长度2000mm，A级精度，不平度精度为PF.A，则标记为：钢板ECQ/BQB 402-SPCC-SD-FB/（0.5B × 1000A × 2000A-PF.A）产地：宝钢、台湾、日本、南韩浦项等。