

# 超金属修补剂 金属粘接修补密封堵漏 铸钢缺陷修补

产品名称	超金属修补剂 金属粘接修补密封堵漏 铸钢缺陷修补
公司名称	东莞市品恒胶业有限公司
价格	398.00/组
规格参数	品牌:品恒 保质期:24个月 包装:500g
公司地址	东莞市长安镇新安社区新安二路6号海联大厦815室
联系电话	13268765538

## 产品详情

### 品恒PH-1150超级金属修补剂

**【产品特性】** 品恒PH-1150超级金属修补剂是一种以陶瓷钢增强型高分子聚合物为基础、双组分的材料。可为一系列通用工程。固化后修补胶层与金属胶接强度高，耐热、耐油、耐水、耐酸、碱等介质，可以抵抗多种化学物品。施工工艺简单，不需要专业工具。它几乎可以粘合到任何金属表面，且可以完全使用传统工具进行机械加工。产品符合国际环保标准，已通过欧盟RoHS标准和SGS检测。

**【适用范围】** 超级金属修补剂适用于钢件铸造缺陷及开裂修复、缺盈/损伤的轴、磨损螺纹、过大尺寸的键槽、断裂和穿孔的铸造件、有划伤的机床、过盈轴承/套管、变形的法兰面、有泄漏的罐体、有划伤的液压杆、液压缸体修复、有断裂的管道修复

**【使用方法】** 1、对待修部位的处理，是粘涂修复成败的关键。首先清除浮砂污物，对油污表面，要用汽油、等溶剂清洗，表面浸渗的油污可采用氧乙炔焰、电炉加热赶出，再用锉刀、砂轮或喷砂枪进行除锈粗化处理粗化后的表面应用清洁剂再次净化并用热风机吹干。冬季或潮湿环境，应对待修部位采取加热措施，手感温热即可。2、按比例（重量比A：B=5：1，体积比A：B=3.5：1）准确称取A、B两组分，充分混合，如果胶的粘度较大，混合前可先用热风机、碘钨灯等将其预热到30~40 后再进行混合，配好的胶液在室温下20 左右最好30min以内用完。3、用胶刀或刮板将胶粘剂涂于待修表面，先涂少量胶，反复按压，使胶粘剂充分浸润零件表面。再补涂余胶，并留出加工余量。4、修补剂可在15 以上自然固化，一般1小时可初固，24小时后可进行机械加工。如果修补剂初步固化后采用适当加热措施，在50~60 保温1小时左右，可使胶层迅速固化，且固化后的胶层理化性能更佳。5、胶层如有缺胶、气孔，可在胶粘剂初步固化后适当补胶，多余量可手工打磨或机加去除。**【注意事项】** 气温超过35 ，每次配胶不宜过多；气温低于15 ，应采用适当的加热。气温低于5 或空气相对湿度大于90%时，不宜配胶

；修补箱体裂纹应用手动砂轮或旋转锉开出"V"型坡口，并沿裂缝两侧适当粗化处理，对断裂、裂纹的修补视受力大小，可适当采用钢板或玻璃纤维布增强；不锈钢零件属于难粘材料，粘补前建议采用不锈钢处理液对已粗化的零件表面进行活化处理，可以有效地提高粘补效果。【规格】500g/组，16组/箱。【保质期】24个月。【储存】放在通风、阴凉、干燥处密封保存。