钢质修补剂 工业五金修复胶 不锈钢制品修补胶

产品名称	钢质修补剂 工业五金修复胶 不锈钢制品修补胶
公司名称	东莞市品恒胶业有限公司
价格	185.00/组
规格参数	品牌:品恒 包装:500g 保质期:24个月
公司地址	东莞市长安镇新安社区新安二路6号海联大厦815室
联系电话	13268765538

产品详情

品恒PH-1120 钢质修补剂

【产品特性】

品恒PH-1120钢质修补剂符合国际环保标准，已通过欧盟RoHS标准和SGS检测。

本品与金属具有较高的结合强度，颜色可保持与被修基体一致；施工工艺性好、固化无收缩。固化后的材料具有较高的强度，可进行各类机械加工；具有耐磨抗蚀与耐老化的特性。

【适用范围】

品恒牌PH-1120钢质修补剂由多种合金材料和改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能聚合金属材料，钢质修补剂适用于各种碳钢、合金钢、不锈钢的修补如铸造缺陷的填补及零件磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复，修复后颜色与基材基本一致，钢质修补剂具有很高的强度，及优异的耐磨抗蚀与耐老化特性，并可与基材一起进行各类机械加工。

【性能参数】

固化前

产品型号	颜色	密度(g/cm3)	抗压强度(Mpa)	拉伸强度(Mpa)	剪切强度(Mpa)	弯曲强度(Mpa)	硬度(Mpa)	工作温度(℃)
PH-1120	钢膏状	1.89	96.5	37.5	24.6	57.8	82	-60~204

产品型号	配比(A:B)		操作时间(min)	固化后投入运行前所需要的最短时间(min)	机械加工所需最短时间(min)	满负荷/热负荷所需最短固化时间(min)	浸泡化学需的最短固化时间(min)
	重量	体积					
PH-1120	7：1	4：1	40~60	8	12	24	72

温馨提示：以上性能数据是在温度25°C、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据准。

【使用方法】

表面处理：除去基体表面松动物质，采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨，提高修复表面的粗糙度，使用清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

涂胶：品恒修补剂是由A、B双组份组成，使用时严格按规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致，并在规定的可使用时间内用完，剩余的胶不可再用。

品恒钢质修补剂将混合好的修补剂涂抹在经处理过的基体表面，涂抹时应用力均匀，反复按压，保证材料与基体表面充分接触，以达到最佳效果。需多层涂胶时，需对原涂胶表面进行处理后再涂抹。

品恒钢质修补剂在低于气温25°C时可适当延长固化时间，当气温低于15°C时，采用适当的热源进行加热（红外线、电炉等），但加热时不可以直接接触修补部位，正确操作是热源离修补表面40cm以上60～80°C保持2～3小时。

【注意事项】

品恒钢质修补剂不属于危险品,可按非危险品运输；请放置于儿童不及处，避免阳光直接照射，阴凉处储存；夏季施工时注意:当环境温度超过35°C,每次配胶不宜过多,配胶后应迅速涂覆。

【规 格】 500g/套，16套/箱

【保质期】 24个月

【储 存】 放在通风、阴凉、干燥处密封保存