

260 铁氟龙热缩管聚四氟乙烯

产品名称	260 铁氟龙热缩管聚四氟乙烯
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

260 铁氟龙（聚四氟乙烯）热缩管 XTFE

产品介绍：

铁氟龙（聚四氟乙烯）热缩管由聚四氟乙烯PTFE材料制成，半硬材质，产品符合SAE-AMS-DTL-23053/13军标要求，可在260 高温下长期使用，耐几乎所有油及化学试剂，适用于需要耐高温、耐化学试剂、以及需要极好的绝缘性和高阻燃的场合。广泛应用于汽车、军工、航空航天等领域。

工作温度：-65 到+260

收缩温度：350

认证： UL VW-1 No.E249362

符合标准： SAE-AMS-DTL-23053/12

标准颜色：透明

技术性能

项目	测试方法	典型数据
拉伸强度	ASTM D 2671	17MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	200%
比重	ASTM D 792	2.30
热冲击(400 ,4小时)	ASTM D 2671	不滴,不裂
冷弯测试(-65 ,4小时)	ASTM D 2671	不裂
体积电阻率	ASTM D 2671	1018 .cm

电击穿强度	ASTM D2671	34KV/mm
铜腐蚀性	UL 224	通过
阻燃性	ASTM D 2671	自熄
耐油性	SAE-AMS-DTL-23053/12	优良
吸水性	ASTM D 570	0.1

产品规格

收缩前 AWG	毫米	收缩后 内径(毫米)	壁厚(毫米)	标准长度(毫米)
30	0.86	0.38	0.23	1220
28	0.97	0.46	0.23	1220
26	1.17	0.56	0.23	1220
24	1.27	0.64	0.25	1220
22	1.40	0.80	0.25	1220
20	1.52	0.97	0.30	1220
18	1.93	1.17	0.30	1220
16	2.36	1.45	0.30	1220
14	3.05	1.82	0.30	1220
12	3.81	2.26	0.30	1220
10	4.85	2.80	0.30	1220
8	6.10	3.55	0.38	1220
6	7.67	4.40	0.38	1220
4	9.40	5.45	0.38	1220
2	10.92	6.90	0.38	1220
0	11.94	8.56	0.38	1220