

中科智远水性环氧固化剂厂家水性固化剂ZW6110

产品名称	中科智远水性环氧固化剂厂家水性固化剂ZW6110
公司名称	东莞市中科智远新材料技术有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	外观:淡黄透明液体 黏度:8000 胺值:230-260mgKOH
公司地址	石排镇石洲大道田寮工业区维格路22号3楼
联系电话	13924369094

产品详情

一、概述本品固含量为80%的纯水性中底涂环氧固化剂，不含任何有机溶剂，环保无害，无刺激性气味，此水性固化剂通用性好，固化速度适中，韧性好，收缩率低，与混泥土等材料粘结性好，主要应用于各种水性环氧中底涂及哑光面涂（限薄涂）等产品固化。二、质量指标 外观：淡黄透明液体 粘度：25℃：8000±1000cps 胺值：230-260mgKOH/g 比重：25℃：1.05-1.06三、配料用量 与双酚A环氧128树脂的参考用量为100phr（即100份128环氧树脂需要100份固化剂）；注意：使用时建议添加去离子水，现在施工可添加干净的自来水，现配现用。产品使用配比：去离子水：水性固化剂：128树脂：1:1:1使用时先将固化剂与水搅拌均匀，再加入树脂搅拌均匀，即可使用。含水泥配方：去离子水：水性固化剂：128树脂：水泥=1-1.5：1:2:1.5-2加入水泥的配方，表干及固化时间会加快30%。四、可使用时间固化剂与环氧树脂30g与去离子水混合总量60g，25℃时可使用时间为45分钟。五、固化特性 30℃标准主剂：固化剂=1:1 0.2毫米厚度涂层，表干3小时，完全固化为10-12小时 25℃标准主剂：固化剂=1:1 0.2毫米厚度涂层，表干4-5小时，完全固化为20-24小时 10℃标准主剂：固化剂=1:1 0.2毫米厚度涂层，表干10小时，完全固化为28-30小六、储存与包装 25公斤、200公斤塑料桶包装；本品为普货，不易燃！

目前市场上有的水性固化剂，大多是以胺类改性为主，而且很多厂家都是用二乙烯三胺作为主要成分，也有用丙烯酸作为主要组分的，但是他们都有共同的特点：1、固化速度比较慢，在低温下甚至还会显油性

2、柔韧性差，特别是厚涂的时候会变得很脆易开裂 3、强度也不大 4、还有气味 在做中底涂时需要加乳化剂或者是稀释剂等，也会释放一定的毒性 5、粘接性差，做好的地坪从侧边可以揭起来；这些是属于脂肪族的水性固化剂，但是脂环族的水性固化剂就完全不一样了，他粘接性好、

强度大、没有任何味道、固化速度也很快，目前市场上有一款型号是ZW6110的水性环氧固化剂，是属于脂环族的价格也十分合理，做出来的地坪成本也是跟油性的一样，甚至还低希望可以帮到你！