

## TP出货、模切材料系列

产品名称	TP出货、模切材料系列
公司名称	东莞市南宇电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇水南村彩虹西路87号五楼5A
联系电话	18028286489

## 产品详情

型号 厚度 基材 胶系 粘着力/g 备注 NY8050A 0.06 PET 亚克力胶 3~5 TP、镜片出货专用 NY800S 0.06 PET 硅胶 0~1 TP、镜片出货专用 NY820S 0.06 PET 硅胶 1~3 TP、镜片出货专用 NY900U 0.06 PET PU胶 1~3 TP、镜片出货专用 NY933K 0.06 PET PU胶 0~2 TP、镜片出货专用 NY955K 0.06 PET PU胶 0~2 TP、镜片出货专用 NY8075A-20 0.10 PET 压克力胶 20~30 贴泡棉专用 NY8075A-30 0.10 PET 压克力胶 30~40 贴泡棉专用 NY8075S-06 0.09 PET 硅胶 7~11 贴罗杰斯泡棉专用 NY8075S-25 0.09 PET 硅胶 25~35 贴泡棉专用

测试条件（180。剥离力测试）

测试标准：GB/T2792-1998；

测试样品宽度：25mm；

测试环境：温度 $23 \pm 2$ ；相对湿度 $65\% \pm 5\%$ ；

测试速度：300mm/min；

制备试样前，试样卷（片）、试板应在温度为 $23 \pm 2$ ，相对湿度为 $65\% \pm 5\%$ 条件下放置2H以上。

注意事项：

以上数据表中的数据为特定测试条件下的测量值，不保证实际性能。

避免阳光直射，并在室温和正常湿度下保存。

如果在用机油处理过的表面上使用时，请仔细去除表面油迹。

因为油迹会导致被粘合体表面受污或粘合剂残留。

在极端条件下使用时，请预先对产品进行全面测试与评估。

为确保您正确选择使用本公司产品，建议在使用之前先对与本产品配套用之材料作详细了解与试用，不同的被贴物及不同的贴合条件，有可能造成脱落、残胶、起反应等异常现象.