环保铝铁硅烷陶化剂

产品名称	环保铝铁硅烷陶化剂
公司名称	湛江金磷科工贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	金磷:金磷 MQT-2305:2305 湛江金磷科工贸易有限公司:金磷科工
公司地址	湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业园）南区中编号13号仓库
联系电话	18276852288 17819254913

产品详情

铝铁环保硅烷陶化剂

陶化液是一种无磷酸盐的反应型前处理化学品,不含磷和重金属,符合欧盟 ROHS 环保要求,
特别适合于钢铁、锌和铝表面处理。能增强涂装的结合力和耐腐蚀 性能。适用于室温下,
喷淋或浸渍处理工艺,处理后可用去离子水洗。能和各 种型号的涂料匹配 。
本产品为锆盐成膜剂,其在铝,铁,镀锌板表面可以形成具 有极强稳定性的膜层。 因此耐蚀性极强 ,
与涂层之间的结合力好。 本产品经检测;
无磷,无铬,弱酸性至,中性无挥发,无沉淀。是一种环保型无污染的涂装前处 理产品。

1处理方式:采用浸渍式或喷淋式处理。

2使用药剂:陶化剂

3处理槽材质:

处理槽应为不锈钢、厚壁塑料板或碳钢(内有防腐衬里)制,交换器和喷嘴
应为不锈钢或尼龙制,配管和泵应为不锈钢制。

5锆盐皮膜处理工序:

除油 → 水洗 → 纯水洗 →皮膜→ 纯水洗 →烘干→ 后处理

6磷化工作液的配制(按 1000升计) :

1、 将清水加到空槽中八成;

2、加入陶化剂 50-60L 加入处理槽中;

3、 并搅拌溶解均匀;

4、补足余量水至 1000升, ;

5、按工艺参数调整 PH ;

7 使用条件:

工作液 PH 值:3.8~5.5 温度:10°C ~ 40°C 时间 :0.5~ 2min 8补充和调整:

由于连续处理过程中浓度不断变化,
所以要对工作槽液适当进行添加以保持工作液在较佳工作状态,一般每处理 50m
2/L就添应适量添加皮膜剂。

陶化剂的分析试剂的配制方法及分析方法

湛
江金磷科工贸易有限公司

2017.07.25